COMPAKTUNA®

MEMBRANA ESTANCA LISTA AL USO

Base elástica impermeable

CE
16

COMPAKTUNA® bv/srl
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
9052 GENT – BELGIUM

0432

058/CPR/180518

EN 14891:2012

MEMBRANE LIQ

Dispersion liquid-applied water impermeable product (DMO1P) for installations beneath ceramic tiling (bonded with C2 adhesive in accordance with EN 12004).

Initial tensile adhesion strength	≥0,5 N/mm²
Tensile adhesion strength after : - water contact - heat ageing - after freeze thaw cycles - contact with lime water - contact with chlorinated water	 ≥0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm²
Impermeability	No penetration
Crack bridging ability : - under standard conditions (+23°C) - at low temperature (-5°C)	 ≥ 0,75 mm



GEV-EMICODE EC2 low emission


APLICACIÓN











Fondo impermeable y elástico para paredes y suelos de estancias húmedas como baños, duchas, aseos, cocinas comerciales, etc. - que se aplica antes de instalar baldosas o revestimientos cerámicos. Este revestimiento flexible, puenteador de grietas, puede utilizarse en interiores sobre todos los soportes minerales, paneles de madera, placas de yeso para paredes, aglomerados, suelos con calefacción por suelo radiante, etc. Membrana estanca lista al uso no es apto para la penetración de agua ni para su uso en piscinas.

Membrana estanca lista al uso cumple la norma EN 14891, tipo DMO1P, y tras el secado forma una membrana impermeable al agua con mejor puenteo de fisuras a baja temperatura (-5 °C) y resistente al contacto con agua clorada. Membrana estanca lista al uso es un producto de baja emisión de COVT (COVT después de 28 días < 100 µg/m³) y cuenta con la certificación EMICODE EC2 del Instituto GEV.

Parámetros técnicos	Cumple los requisitos según la norma EN 14891
Adherencia inicial (28 días) (EN 14981- A.6.2)	≥ 0.5 N/mm²
Estanqueidad al agua (7 días, 1,5 bar) (EN 14981- A.7)	Sin intrusión
Puenteo estático de fisuras a 23 °C y -5 °C (EN 14981- A.8.2)	≥ 0.75 mm
Adherencia tras inmersión en agua (EN 14981- A.6.3)	≥ 0.5 N/mm²
Adherencia bajo la influencia del calor (EN 14981- A.6.5)	≥ 0.5 N/mm²
Adherencia tras ciclos de hielo/deshielo (EN 14981- A.6.6)	≥ 0.5 N/mm²
Adherencia en contacto con agua alcalina (EN 14981- A.6.8)	≥ 0.5 N/mm²
Adherencia tras contacto con agua clorada (EN 14891 – A.6.7)	≥ 0.5 N/mm²


Proporción de mezcla	Consumo	Envasado
Capa de fondo: añadir 5% de agua Capa de acabado: sin diluir	±0,2 a 0,3 L por capa/m². ±8 m²/cubo de 4,7 L.	4,7 L
Colores		**Temperatura de funcionamiento**
Rosa		+5 °C a +25 °C

MEMBRANE LIQ

INSTRUCCIONES DE USO

Membrana estanca lista al uso debe aplicarse siempre sobre una superficie limpia, sana y libre de polvo y aceite. Remover bien antes de usar. Membrana estanca lista al uso se aplica abundantemente con brocha o rodillo en 2 ó 3 capas. Para la capa de imprimación, diluir membrana estanca lista al uso con un 5% de agua. La segunda y tercera capa se aplican con membrana estanca lista al uso sin diluir. La capa anterior debe estar siempre seca antes de aplicar la siguiente. En lugares críticos como esquinas, alrededor de tuberías, etc., se puede aplicar un refuerzo (por ejemplo, membrana estanca lista al uso de refuerzo y puños) en la capa base aún húmeda, después de lo cual esta zona se cubre inmediatamente con una segunda capa. A continuación, se pueden aplicar una segunda y una tercera capa. Membrana estanca lista al uso también puede aplicarse sin aire. En este caso, no se recomienda diluir la primera capa. Para la adhesión de las baldosas sobre membrana estanca lista al uso, se debe utilizar un adhesivo para baldosas C2 S1, como FLEXcement® PLUS o FLEXcement® RAPID.





APLICACIONES ESPECÍFICAS

Membrana estanca lista al uso también puede utilizarse para renovar, proteger o mejorar tejados y canalones y como capa inferior impermeable para terrazas y balcones (véase también VERNIPLAST®-ROOF). Gracias a su adherencia a todos los materiales de construcción habituales y a su coeficiente de difusión de vapor de 5.000 (valor μ), membrana estanca lista al uso también puede utilizarse para mejorar la hermeticidad de un edificio como parte de una construcción hermética. Para la construcción hermética, recomendamos un espesor de capa mínimo de 0,5 mm de producto.



COMENTARIOS

- Membrana estanca lista al uso tiene un color rosado.
- No aplicar a una temperatura inferior a +5 °C y no aplicar sobre un sustrato cuya temperatura sea inferior a +5 °C o superior a +25 °C.
- Membrana estanca lista al uso debe almacenarse en un lugar fresco pero libre de heladas.
- La herramienta se limpiará inmediatamente después de su uso con agua inmediatamente después de su uso.



20230403

Las aplicaciones y usos de nuestros productos son numerosos, por lo que no se puede prescribir una única pauta de aplicación. Toda la información sobre los productos refleja el estado de los conocimientos sobre nuestros productos en el momento de su publicación. Por lo tanto, todas las sugerencias y recomendaciones relativas al uso de nuestros productos son puramente ilustrativas. Antes de utilizar nuestros productos y para asegurarse de que se consigue el resultado deseado, aplique el producto en una zona pequeña y poco visible. Solicite siempre la ficha técnica de nuestros productos. Consulte la página web www.compaktuna.be. El texto en neerlandés es exclusivamente vinculante. Versión 10/02/2014.
COMPAKTUNA bv cuenta con la certificación EN ISO 9001.

COMPAKTUNA®
Quality & Innovation

A MEMBER OF HOLCIM GROUP

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III
Industriepark Zwijnaarde 6
9052 Gent - Belgium
T +32 9 221 11 16
VAT BE0400.166.768 - R.P.R. Gent
info@compaktuna.be
www.compaktuna.be