

TIPS VOOR DE VAKMAN

ZO BEKOMT U HET BESTE RESULTAAT

- Afhankelijk van de gewenste dikte van de laag, kunt u PUTZUNA® PL in 1 of 2 lagen aanbrengen.
- Respecteer een minimale dikte van 10 mm. Op ondergronden met optrekkend vocht wordt minimaal 15 mm aangebracht.
- De verwerkingstemperatuur is van +5 °C tot +30 °C (van toepassing voor zowel de ondergrond als voor de omgeving).
- De maximale totale laagdikte van PUTZUNA® PL is 30 mm, met een maximale dikte per laag van 15 mm.
- Uitdrogend cementeerwerk beschermen tegen vorst, neerslag, felle wind en directe zon. Tijdens de uitharding PUTZUNA® PL beschermen tegen uitdroging door het afdekken met plasticfolie of regelmatig bevochtigen met een fijne waternevel.
- PUTZUNA® PL is een ideale ondergrond voor tegelwerk, gipspleisters, decoratieve pleisters, verf,... PUTZUNA® PL kan als eindlaag gebruikt worden.
- De verwerkingstijd van PUTZUNA® PL is 2 uur. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de afbindingstijd.

BEREKEN JE VERBRUIK

Bereken je verbruik op
www.compaktuna.be > tools
of via onderstaande tabel



Mengverhouding	±4,5 L à 5,25 L water per zak van 25 kg (±18% à 21% water)
Verbruik	±1,7 kg/mm/m² in poeder
Verpakking	25 kg
Kleur	Grijs
Verwerkingstijd	±2h
Gebruiks-temperatuur	+5 °C tot +30 °C (ondergrond & omgeving)

► Ontdek ook PUTZUNA® HY & PUTZUNA® BA-W

PUTZUNA® HY
WATERDICHTTE PLEISTER
VOOR KELDERS, ZWEMBADEN, WATERPUTTEN,
FUNDERINGSMUREN...



PUTZUNA® BA-W
WATERAFSTOTENDE PLEISTER
ALS KLASIEKE CEMENTERING



COMPAKTUNA®
— Quality & Innovation —

PUTZUNA® PL
WATERVASTE PLEISTER
OP CEMENTBASIS



COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III - Industriepark Zwijnaarde 6 - 9052 Gent - BE
T +32 9 221 11 16 - info@compaktuna.be - www.compaktuna.be



PUTZUNA® PL

WATERVASTE PLEISTER OP CEMENTBASIS

Voor het bepleisteren van
gevelplinten, tuinmuren,
baksteen onder de
waterkeringslaag

Uitzonderlijke watervastheid



PUTZUNA® PL is een droge, gebruiksklare pleister op cementbasis met een zeer grote watervastheid, geschikt voor toepassingen zowel binnen als buiten. PUTZUNA® PL heeft als voornaamste eigenschappen een uitzonderlijke watervastheid, zeer goede verwerkbaarheid en een uitstekende aanhechting. Het wordt gebruikt als pleister op waterbelaste ondergronden die bloot staan aan regelmatige bevochtiging, zoals gevelplinten, tuinmuren, baksteen onder de waterkeringslaag en op ondergronden die na plaatsen onder het maaiveld komen te liggen. PUTZUNA® PL is eveneens geschikt als waterwerende buitenpleister, als eindlaag of als basispleister.

Technische parameters

Categorie en waarden conform NBN EN 998-1

Druksterkte (na 28 dagen) CSIV	≥ 12 MPa
Treksterkte (aanhechting)	≥ 1 N/mm ² (*)
Wateropname (capillair) W2	≤ 0,2 kg/m ² .min ^{0,5}
Waterdampdoorlaatbaarheid μ	≤ 25
Warmtegeleiding λ	≤ 0.67 W/m.K
Brandklasse	F

*Breekvlak type A

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze "Technische Dienst". Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014. COMPACTUNA bv is ISO 9001 gecertificeerd. Certificaat: BE 04/01432 | RPR Gent RPM | Industriepark Zwijsnaarde 6 | 9052 Gent - België | T +32 9 221 11 16 | info@compaktuna.be

WERKWIJZE



In de praktijk

Ondergrond

Er wordt steeds gewerkt op een stabiele, ruwe, zuivere, gezonde, stof- en olievrije ondergrond die vrij is van losse delen en die voldoende draagkrachtig is. Zuigende ongelijkmatige ondergronden worden vooraf bevochtigd met een COMPAKTUNA® (PRO)/wateroplossing (1/4) of worden met PRIMER PO ingestreken. Geschikte ondergronden zijn baksteenmetselwerk, snelbouwsteen, betonvlakken, gegoten beton, ... Niet toepassen op zwaar zoutbelaste muren, gipsachtige ondergronden, cellenbeton, isolatiepanelen, lichte constructieplaten en prefab wanden.

Verwerking

Vooraf moet men op de ondergrond steeds een aanhechtingslaag plaatsen bestaande uit PUTZUNA® PL aangemaakt met een COMPAKTUNA® (PRO)/wateroplossing van 1 op 2 tot men een dikke strijkbare brij bekomt, d.w.z. met $\pm 24\%$ aanmaakvloeistof (= ± 6 L aanmaakvloeistof per zak van 25 kg). Dit mengsel wordt in een dunne laag aangebracht op de muur en opgekamd met een pleisterkam. Bij oneffen ondergronden wordt er aangeraden om de aanhechtingslaag te plaatsen met een blokborstel. Deze aanhechtingslaag laten aantrekken (maar niet laten uitharden) alvorens verder te werken.

Pleister

PUTZUNA® PL wordt aangemaakt met 18% à 21% water d.w.z. $\pm 4,5$ à 5,25 L water per zak van 25 kg afhankelijk van de gewenste consistentie. Per zak van 25 kg de nodige hoeveelheid water in een mortelkuip gieten en de droge pleister langzaam en gelijkmatig toevoegen. Het geheel met een langzaam draaiende mixer gedurende 5 minuten intensief mengen tot een klontervrije homogene massa bekomen wordt. Men laat de pleister gedurende 2 minuten rusten om hem vervolgens nogmaals intens om te roeren. De aangemaakte mortel ofwel manueel met een plakspaan ofwel machinaal met de pleistermachine op de ondergrond aanbrengen. PUTZUNA® PL kan ook met een doorstroommenger continu verspoten worden. PUTZUNA® PL met een rei of rechte lat verdelen en egaliseren tot op de gewenste dikte. Wanneer de cementpleister is aangetrokken, hem opwrijven met draaiende bewegingen door middel van een kunststofspaan (taloche). Indien gewenst, het eindoppervlak met een schuurbord of spons egaal afwerken. Het glad zetten (polieren) met een staaltruweel wordt afgeraden.

