COMPAKTUNA®

MIX M15

Mortier de maçonnerie prêt à l'emploi

CE
07

COMPAKTUNA® bv/srl
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
9052 GENT – BELGIUM
0965

017/CPR/180323

EN 998-2:2016

MIX M15

Dry masonry mortar for normal use/performance mortar/internal and external use

TYPE G


Compressive strength	Class: M15
Water absorption	kg/m²min$^{0.5}$: 0,4











CARACTÉRISTIQUES

Mortier de maçonnerie sec, prêt à l'emploi, composé de sable nettoyé et tamisé, de ciment, d'adjuvants d'une qualité exceptionnelle.

A part d'une maniabilité très plastique et une résistance élevée, le MIX M15 possède l'avantage qu'après malaxage avec de l'eau, le mortier reste homogène (il n'y a pas d'eau sur le mortier).

Au vu de sa résistance en compression élévée, MIX M15 peut être utilisé pour des construction portantes.

Caractéristiques techniques	Catégorie et valeurs conforme NBN EN 998-2
Résistance à la compression (après 28 jours)	≥ 15 N/mm² => M15
Absorption d'eau	0,4 kg/m² .min^{0,5}
Masse volumique du mortier	ca. 2000 kg/m³
Masse volumique du mortier durci	ca. 1850 kg/m³
Conductivité thermique (λ)	0,82 W/m.K (TV, P = 50%)

Rapport de mélange	Consommation	Emballage
±4 L d'eau par sac de 25 kg (±16%)	En fonction du largeur des briques et de l'épaisseur des joints	10 & 25 kg PE
Couleur	**Temps d'utilisation**	**Température d'application**
Gris	±3 heures	+5 °C jusqu'à +30 °C

MIX M15

MODE D'EMPLOI

MIX M15 doit être gâché avec environ 16% d'eau; c.-à.-d. ±4 L d'eau sur 25 kg de produit. Quand le mortier sèche, le protéger contre le gel, les précipitations, le vent violent et le soleil direct. Les ouvrages doivent rester protégés contre le froid, la pluie battante et le vent.









EMBALLAGE

MIX M15 est disponible en couleur gris en sacs de polyéthylène de 25 kg et de 10 kg. La durée de conservation est de 12 mois dans l'emballage original, fermé et conservé au sec.

20230918

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit refl ète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fi che technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texteest contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014. **COMPAKTUNA srl est EN ISO 9001 certifié.**

COMPAKTUNA®
Quality & Innovation

A MEMBER OF HOLCIM GROUP

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III
Industriepark Zwijnaarde 6
9052 Gent - Belgium
T +32 9 221 11 16
VAT BE0400.166.768 - R.P.R. Gent
info@compaktuna.be
www.compaktuna.be