COMPAKTUNA®

MIX M15

Gebruiksklare metselmortel

CE
07

COMPAKTUNA® bv/srl
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
9052 GENT – BELGIUM
0965

017/CPR/180323

EN 998-2:2016

MIX M15

Dry masonry mortar for normal use/performance mortar/internal and external use

TYPE G

Compressive strength	Class: M15
Water absorption	kg/m²min$^{0.5}$: 0,4




CONFORM M15 NBN EN 998-2

EIGENSCHAPPEN









Gebruiksklare droge metselmortel samengesteld uit gereinigd en gezeefd zand, cement, toeslagstoffen van uitzonderlijke kwaliteit.

Naast een zeer plastische verwerkbaarheid en hoge weerstand bezit MIX M15 het voordeel dat na het mengen met water, de mortel homogeen blijft (er komt geen water op de mortel).

Gezien zijn hoge druksterkte is MIX M15 geschikt voor dragend metselwerk.

Technische parameters	Categorie en waarden conform NBN EN 998-2
Druksterkte (na 28 dagen)	≥ 15 N/mm² => M15
Waterabsorptie	0,4 kg/m² .min$^{0.5}$
Volumieke massa mortelspecie	ca. 2000 kg/m³
Volumieke massa verharde mortel	ca. 1850 kg/m³
Thermische geleidbaarheid (λ)	0,82 W/m.K (TV, P = 50%)

Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
±4 L water per zak van 25 kg (±16%)	Afhankelijk van steenbreedte en voegdikte	10 & 25 kg PE
Kleur	**Verwerkingstijd**	**Gebruikstemperatuur**
Grijs	±3 uur	+5 °C tot +30 °C

MIX M15

GEBRUIKSAANWIJZING

MIX M15 wordt aangemaakt met ongeveer 16% water d.w.z. ongeveer 4 L water op 25 kg product. Uitdrogend metselwerk beschermen tegen vorst, neerslag, felle wind en directe zon. De werken moeten beschut blijven tegen koude, slagregen en wind.









VERPAKKING

MIX M15 is leverbaar in grijze kleur in polyethyleen zakken van 25 kg en 10 kg. De houdbaarheid is 12 maanden in de originele, gesloten verpakking en droog bewaard.

20230918

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014. **COMPAKTUNA bv is EN ISO 9001 gecertificeerd.**

COMPAKTUNA®
Quality & Innovation

A MEMBER OF HOLCIM GROUP

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III
Industriepark Zwijnaarde 6
9052 Gent - Belgium
T +32 9 221 11 16
VAT BE0400.166.768 - R.P.R. Gent
info@compaktuna.be
www.compaktuna.be