COMPAKTUNA®

EPOXY-JOINT RG

(P.T.B.-EPOXY-JOINT)

Mortier de jointoiement et colle à deux composants


















CARACTÉRISTIQUES

EPOXY-JOINT RG est une résine époxy à deux composants pour le jointoiement et le collage de carreaux en céramique, de mosaïques et de carreaux résistant aux acides. EPOXY-JOINT RG convient au jointoiement horizontal et vertical jusqu'à 10 mm.

Après le durcissement, EPOXY-JOINT RG a une résistance mécanique élevée, une bonne résistance à divers produits chimiques et une structure fermée.

EPOXY-JOINT RG s'utilise pour des plans de travail de cuisine, des salles de bains, des conduits d'évacuation dans des laiteries et des brasseries, des laboratoires dans l'industrie, etc.

Rapport de mélange	Consommation	Emballage
Mélanger entièrement les 2 components (3 parts en poids du seau + 1 part en poids du couvercle)	Selon le type de peigne, la largeur et la profondeur des joints	1,5 kg (12 pcs/carton) 5 kg (sur demande)
Couleur	**Temps d'utilisation**	**Température d'application**
Blanc cassé, beige, gris argent, gris foncé, anthracite	±45 min. (+20 °C)	+15 °C jusqu'à +30 °C

EPOXY-JOINT RG

MODE D'EMPLOI

La température minimale de mise en oeuvre de EPOXY-JOINT RG est de +15 °C. Le support doit être exempt de graisse, propre et sec. Le port de gants en caoutchouc est recommandé.

Le mélange
Ajouter entièrement le contenu du compartiment du couvercle à la partie du seau. Si on souhaite préparer une plus petite quantité, celle-ci doit toujours être soigneusement pesée dans la proportion 3 parts en poids de composant A (seau) pour 1 part en poids de composant B (couvercle). Il faut mélanger les deux composants à la main soit mécaniquement très lentement (minimum 3 min) jusqu'à l'obtention d'une teinte homogène.

L'application (colle)
Avec une spatule dentelée ou avec une truelle, on met la colle en couches minces sur le dos du carreau à poser. On repartit uniformément la colle au moyen d'un peigne ou d'une spatule dentelée. Ensuite on serre avec un léger mouvement tournant le carreau sur place.

L'application (produit de jointoiement)
On introduit le EPOXY-JOINT RG au moyen d'une spatule en caoutchouc dans les joints, de sorte à ce que ceux-ci soient entièrement remplis. Le produit superflu est gratté de façon diagonale. La couche résiduelle sur les carreaux est émulsionnée, au moyen de mouvements en rotation, avec une éponge rigide et le moins d'eau chaude possible. L'émulsion est absorbée avec une éponge molle. L'éponge est rincée à plusieurs reprises dans l'eau chaude. Le temps de mise en oeuvre à partir du mélange est de ±45 minutes à +20 °C. Ce temps est considérablement écourté en présence de températures plus élevées. Un voile éventuel de produit peut être enlevé avec un peu d'alcool après ±5-7 heures.

Nettoyage des outils
Tant que la réaction n'a pas été entamée, le matériel utilisé se rince facilement dans de l'eau tiède.

Inalterabilité de la couleur
Un certain jaunissement peut se produire sous l'influence de rayons U.V., surtout avec les tons pâles.

Précautions
Portez des gants appropriés et un moyen de protection des yeux/du visage. Lisez attentivement les phrases H et P sur l'emballage. Demandez la feuille de sécurité.














DISPONIBLE DANS LES COULEURS SUIVANTES

(les couleurs sont imprimées approximativement)

blanc cassé

beige

gris argent

gris foncé

anthracite

20231114

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit refl ète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fi che technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texteest contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014. **COMPAKTUNA srl est EN ISO 9001 certifié.**

COMPAKTUNA®
Quality & Innovation

A MEMBER OF HOLCIM GROUP

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III
Industriepark Zwijnaarde 6
9052 Gent - Belgium
T +32 9 221 11 16
VAT BE0400.166.768 - R.P.R. Gent
info@compaktuna.be
www.compaktuna.be