COMPAKTUNA®

REFRACTAIRE MIX M40

Mortier réfractaire

CE
06

COMPAKTUNA® bv/srl
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
9052 GENT – BELGIUM
0965

030/CPR/210331

EN 998-2

REFRACTAIRE MIX M40

Dry masonry mortar for normal use/performance mortar/internal and external use

TYPE G

Compressive strength	Class: M40
Water absorption	0,6 kg/m²min^{0,5}



CONFORM M40 NBN EN 998-2


CARACTÉRISTIQUES











REFRACTAIRE MIX M40 est un mortier réfractaire prêt à l'emploi qui possède en même temps une prise plus rapide qu'un mortier traditionnel.

REFRACTAIRE MIX M40 s'utilise pour la maçonnerie et le jointoiement de cheminées, de feux ouverts, de barbecues, de boisseaux, ou comme enduit pour des feux ouverts.

Caractéristiques techniques	Valeurs conforme NBN EN 998-2
Résistance à la compression (après 28 jours)	≥ 40 N/mm² => M40
Résistance à la flexion (après 28 jours)	≥ 8 N/mm²
Absorption d'eau	0,6 kg/m².min^{0,5}
Masse volumique du mortier	ca. 2100 kg/m³
Masse volumique du mortier durci	ca. 1975 kg/m³
Conductivité thermique (λ)	1,07 W/m.K
Durabilité (gel-dégel)	ca. 25 N/mm²

Rapport de mélange	Consommation	Emballage
Maçonnerie/enduit: ±3,5 L à 5 L d'eau par sac de 25 kg (14 à 20%) Joints: ±2,5 L à 3,75 L d'eau par sac de 25 kg (10 à 15%)	Maçonnerie/enduit: ±1,8 kg/mm/m² en poudre Joints: ±250 g/mètre courant	5 & 25 kg PE
Couleur	**Temps d'utilisation**	**Temp. d'application**
Gris-burn	Max. 45 minutes	+5 °C jusqu'à +30 °C

REFRACTAIRE MIX M40

MODE D'EMPLOI

Travailler uniquement sur un support , et humidifié dans le cas d'un support poreux. Pour la maçonnerie le REFRACTAIRE MIX M40 doit être gâché avec 14% à 20% d'eau, c.-à-d. environ 3,5 L à 5 L d'eau sur 25 kg de produit. Pour le jointoiement le REFRACTAIRE MIX M40 doit être gâché avec 10% à 15% d'eau, c.-à-d. environ 2,5 L à 3,75 L d'eau sur 25 kg de produit. Après le durcissement de quelques jours on chauffe peu à peu.

REMARQUES

- REFRACTAIRE MIX M40 est un produit prêt à l'emploi. On ne peut y ajouter ni ciment ni dispersion plastique ni sable ni autres additifs.
- REFRACTAIRE MIX M40 peut être utilisé pour des applications jusqu'à +450 °C maximum.

EMBALLAGE

REFRACTAIRE MIX M40 est disponible en couleur gris-brun en sacs de polyéthylène de 25 kg et de 5 kg. La durée de conservation est de 12 mois dans l'emballage original, fermé et conservé au sec.









20231212

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit refl ète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fi che technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texteest contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014. **COMPAKTUNA srl est EN ISO 9001 certifié.**

COMPAKTUNA®
Quality & Innovation

A MEMBER OF HOLCIM GROUP

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III
Industriepark Zwijnaarde 6
9052 Gent - Belgium
T +32 9 221 11 16
VAT BE0400.166.768 - R.P.R. Gent
info@compaktuna.be
www.compaktuna.be