


COMPAKTUNA®

FILLER GP

 24	
COMPAKTUNA® bv/srl INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6 9052 GENT – BELGIUM	
0965	
019/CPR/240614	
EN 998-2 :2016	
FILLER GP	
Dry masonry mortar for normal use/performance mortar/internal and external use	
TYPE G	
Compressive strength	Class M15
Water absorption	0,5 kg/m²min ^{0,5}



CARACTÉRISTIQUES

Mortier de jointoiment pour briques de façade



Mortier de jointoiment, sec, prêt à l'emploi, hydrofuge, composé de sable nettoyé et tamisé, de ciment, et d'adjuvants appropriés. FILLER GP s'utilise pour le jointoiment de briques, pierres naturelles, etc. FILLER GP existe en différentes couleurs, lesquelles peuvent être mélangées à sec entre elles.

FILLER GP peut être classé comme M15 selon la norme EN 998-2.

Rapport de mélange	Consommation	Emballage
±2,5 L à 3,75 L d'eau par sac de 25 kg (± 10 à 15%)	250 g/mètre courant (joint 1x1 cm)	25 kg PE
Couleur	Temps d'utilisation	Température d'application
Blanc, beige clair, rustique, beige, brun beige, rouge brique, gris-brun, gris clair, gris, argent, gris foncé, gris-noir, brun rouille	En fonction de la température, l'humidité et la nature des matériaux	+5 °C jusqu'à +30 °C

FILLER GP

MODE D'EMPLOI

Des supports à forte absorption seront humidifiés au préalable. FILLER GP doit être gâché avec environ 10% à 15% d'eau, c.-à-d. 2,5 L à 3,75 L sur 25 kg de produit. Ajoutez toujours la même quantité d'eau! Assurez au maximum des conditions de travail identiques (température, humidité, surface, conditions atmosphériques).

REMARQUES

- Indépendamment de notre volonté, les mortiers prêts à l'emploi peuvent avoir des petites différences de teintes, qui ont pour cause des différences de teintes dans les ciments et les charges utilisés. Aucune responsabilité peut être prise à ce sujet. Nous conseillons de commander en une fois la totalité des produits nécessaires pour le même chantier.
- Pour le jointoiement de fenêtres et de portes nous recommandons un mortier spécial pour joints (SILICONE SN & NA & SEAL-ALL® FACADE) qui garde son élasticité.
- Quand le mortier sèche, le protéger contre le gel, les précipitations, le vent violent et le soleil direct.
- Lors du rejointoiement des murs maçonnés nouveaux, les murs doivent avoir au moins 1 mois
- Des façades sont rejointoyées de préférence le jour même, ceci pour éviter des différences de teintes dues aux conditions atmosphériques. Ajoutez toujours la même quantité d'eau.
- Une profondeur des joints d'au moins.
- Pour rejointoyer des plaquettes de pierres, veuillez nous contacter.
- Consulter également la Note Technique 208 de Buildwise – Jointoiement des maçonneries.

EMBALLAGE

FILLER GP est disponible en couleur gris, blanc, gris clair, gris-noir, beige, rustique, gris argent, beige clair, rouge brique, gris-brun, gris foncé, brun beige et brun rouille en sacs de polyéthylène de 25 kg. La durée de conservation est de 12 mois dans l'emballage original, fermé et conservé au sec.

DISPONIBLE DANS LES COULEURS SUIVANTES

Demandez la carte couleurs ci-dessous.
(les couleurs sont imprimées approximativement)



* 11. Orange seulement sur demande

