COMPAKTUNA®

PASTAFIX T

Colle carrelage flexible prête à l'emploi

CE
13

COMPAKTUNA® bv/srl
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
9052 GENT – BELGIUM

1136

103/CPR/130701

EN 12004 + A1:2012

PASTAFIX T

Dispersion adhesive/floors and walls/internal and external

Bond strength as:	
- **Initial shear adhesion strength**	**≥ 1 N/mm²**
Shear adhesion strength:	
- **After heat ageing**	**≥ 1 N/mm²**
- **At elevated temperature**	**≥ 1 N/mm²**
- **After water immersion**	**≥ 0,5 N/mm²**













CARACTÉRISTIQUES

PASTAFIX T est une colle à base de dispersion "prête à l'emploi" et sans glissement qui permet de coller d'une façon rapide et simple la faïence, la céramique, les mosaïques en verre, les plaquettes de briques, les pierres naturelles etc... sur un support uniforme et propre. Surfaces de pose appropriées: béton, maçonnerie, plâtre, surfaces cimentées, béton cellulaire, panneaux de bois aggloméré, les placages, placoplâtre, panneaux revêtus en PS extrudé.

A cause de sa composition étudiée PASTAFIX T donne une adhérence, qui dépasse largement celui d'un mortier ordinaire. Des placements en couches très minces sont possibles. On a jamais de restes avec PASTAFIX T, le mouillage des carreaux et du support est éliminé.

PASTAFIX T est une colle à carreaux résistante à l'eau qui permet le collage des matériaux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. PASTAFIX T convient aux applications dans des "locaux humides" tels que douches, salles de bains, cuisines, etc. PASTAFIX T ne peut pas être utilisée dans des environnements humides en permanence (piscines p.ex.). Pour ces applications, nous recommandons nos produits suivants : FLEXcement® (PLUS, PREMIUM, COMFORT).

Après le durcissement, PASTAFIX T ne présente aucun vieillissement et est insensible au gel.

Caractéristiques techniques	Exigence selon NBN EN 12004 MPa (N/mm²)
La résistance au cisaillement initiale (D2)	≥ 1
Adhérence après immersion dans l'eau (D2)	≥ 0,5
Adhérence après veillissement par +70 °C (D2)	≥ 1
Adhérence à +70 °C (D2)	≥ 1
Adhérence après temps ouvert de 30 min. (E)	≥ 0,5
Glissement verticale (T)	≤ 0,5 mm

Rapport de mélange	Consommation	Emballage
Non dilué	±1 à 1,5 kg/mm/m²	2 kg (12 pcs/carton), 8 kg et 15 kg
Couleur	**Temps ouvert**	**Température d'application**
Blanc	> 20 min	+10 °C jusqu'à +30°C

PASTAFIX T

MODE D'EMPLOI

PASTAFIX T est toujours appliquée sur un support propre exempt d'huile et de poussière. Les panneaux servant de support doivent toujours être solidement fixés avant d'entamer le placement des dalles. Avec une spatule dentelée ou avec une truelle, on met la colle en couches minces (spatule dentelée 4 jusqu'à 10 mm) sur la surface et on répartit uniformément la colle avec une spatule dentelée. Ensuite on serre avec un léger mouvement tournant les carreaux secs sur place.





REMARQUES

- On peut placer les carreaux jusqu'à trente minutes aprés la pose de la colle.
- Après le séchage de la colle on fait le rejointoiement avec du mortier pour rejointoyer. Voir nos produits : JOINT HY, JOINT-LARGE SP et EPOXY-JOINT RG.
- Temps de prise: attendez au moins 24 heures avant d'entamer le remplissage des joints. Dans le cas d'un collage des carreaux en céramique pleine, attendez au minimum 48 heures.
- Le temps complet de durcissement est d'environ 7 jours à une température de +23 °C et à une humidité relative de 50%.
- La prise de la colle et le moment où la résistance finale de la colle est atteinte dépendent de la température, de l'humidité relative de l'air, du type de surface et du type de carreau.
- L'outillage sera nettoyé immédiatement après l'emploi afin d'éviter le séchage de la colle.
- Si à cause de leur poids les carreaux glissent un peu, on les soutient avec des cales (des espaceurs).



EMBALLAGE

Conservation: dans l'emballage d'origine fermé et dans un endroit sec: 12 mois. Refermez bien les emballages après l'utilisation. Protégér contre le gel. Disponible en 2 kg, 8 kg et 15 kg.



20240122

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit refl ète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fi che technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texteest contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014. **COMPAKTUNA srl est EN ISO 9001 certifié.**

COMPAKTUNA®
Quality & Innovation

A MEMBER OF HOLCIM GROUP

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III
Industriepark Zwijnaarde 6
9052 Gent - Belgium
T +32 9 221 11 16
VAT BE0400.166.768 - R.P.R. Gent
info@compaktuna.be
www.compaktuna.be