


COMPAKTUNA® HYDRO

Dispersion plastique universelle
pour le bricoleur

CE 11
COMPAKTUNA® bv/srl INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6 9052 GENT – BELGIUM 0965
P01/CPR/130701 EN 934-2+A1 COMPAKTUNA® HYDRO Water resisting admixture EN 934-2+A1: T.9 Chloride content: < 0,1% m/m Alkali content : < 0,5% m/m Corrosion behaviour: contains components only from EN 934-1 Annex A.1.



CARACTÉRISTIQUES

Rend mortier et béton : Super étanche, adhérent, élastique, flexible, sans fissures, mieux maniable

COMPAKTUNA® HYDRO est utilisé comme adjuvant universel pour mortier et béton et est spécifiquement choisi quand une bonne étanchéité est recherchée e.a. dans les applications suivantes :

- Caves, réservoirs, puits d'eau, etc. ...
- Piscines, murs humides, balcons, etc. ...
- Cimentages et plafonnages en tout genre
- Rejointoiement
- Pierres naturelles: accrochage très solide sur façades et sols

MODE D'EMPLOI

1. Les travaux se réalisent sur une surface propre, saine et stable.
2. COMPAKTUNA® HYDRO se dilue à l'eau de gâchage.
3. Imprégner les surfaces poreuses avec une solution de 1 part de COMPAKTUNA® HYDRO et 4 parts d'eau. Cette solution est appliquée avec une brosse ou un pulvérisateur. Respectez un temps de séchage de 2 à 3 heures. Avec 1 litre de COMPAKTUNA® HYDRO, on peut en moyenne imprégner une surface de 20 m².
4. Couche d'adhérence: mélangez 1 part de ciment et 1 part de sable. Gâchez avec une solution de 1 part de COMPAKTUNA® HYDRO et 2 parts d'eau pour obtenir une barbotine épaisse et homogène (±18% d'eau de gâchage). Appliquez la couche d'adhérence à la brosse sur le support à une épaisseur de 1 à 2 mm. On laisse la couche d'adhérence prendre (pas durcir) avant de poursuivre le travail. Avec 1 litre de COMPAKTUNA® HYDRO, on peut en moyenne traiter une surface de 7 m².
5. Dans la barbotine encore humide, mettre le mortier plastique COMPAKTUNA® HYDRO.
6. Pour des travaux de jointoiement, le mortier de jointoiement est gâché avec une solution de 1 part de COMPAKTUNA® HYDRO et 3 parts d'eau pour un mortier à consistance de terre humide et avec une solution de 1 part de COMPAKTUNA® HYDRO et 6 parts d'eau pour un mortier liquide.

RAPPORT DE MÉLANGE COMPAKTUNA® HYDRO SELON L'ÉPAISSEUR

Epaisseur	Rapport de mélange	Surface avec 1 L COMPAKTUNA® HYDRO
2 à 5 mm	1 sur 3*	4 m² sur 4 mm d'épaisseur
5 mm à 1 cm	1 sur 4	2,3 m² sur 10 mm d'épaisseur
> 1 cm	1 sur 5	1 m² sur 2,5 cm d'épaisseur

La solution de gâchage consiste de 1 part de COMPAKTUNA® HYDRO et 3 parts d'eau.

REMARQUES

- La consommation est donnée à titre indicatif, en bonne foi, et dépend du type de ciment, type de sable, le support, et les conditions générales de travail.
- Agiter intensivement avant usage.
- Protéger contre le gel.