


COMPAKTUNA® HYDRO

Universele kunststofdispersie
voor de doe-het-zelver

CE 11
COMPAKTUNA® bv/srl INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6 9052 GENT – BELGIUM 0965
P01/CPR/130701 EN 934-2+A1 COMPAKTUNA® HYDRO Water resisting admixture EN 934-2+A1: T.9 Chloride content: < 0,1% m/m Alkali content : < 0,5% m/m Corrosion behaviour: contains components only from EN 934-1 Annex A.1.



KENMERKEN

Maakt mortel en beton: super waterdicht, hechtend, elastisch, flexibel, scheurvrij en beter verwerkbaar.

COMPAKTUNA® HYDRO wordt als universele toeslagstof voor mortel en beton gebruikt en wordt specifiek toegepast waar de waterdichtheid van groot belang is voor o.a. volgende toepassingen:

- Kelders, watervergaarbakken, waterputjes, enz. ...
- Zwembaden, vochtige muren, balkons, enz. ...
- Cementeringen en bepleisteringen van alle aard
- Voegwerken
- Natuursteen: rotsvaste hechting op gevels en vloeren, enz. ...

GEBRUIKSAANWIJZING

1. De werken worden uitgevoerd op een zuivere, vetvrije en stabiele ondergrond.
2. COMPAKTUNA® HYDRO wordt aan het aanmaakwater toegevoegd.
3. Poreuze ondergronden voorstrijken met een oplossing bestaande uit 1 deel COMPAKTUNA® HYDRO en 4 delen water. Deze oplossing wordt aangebracht met een borstel of verstuiver. Laat deze na de toepassing 2 à 3 uur drogen. Met 1 liter COMPAKTUNA® HYDRO kan gemiddeld 20 m² ondergrond voorgestreekt worden.
4. Aanhechtingslaag: 1 deel cement en 1 deel zand mengen. Aanmaken tot een homogene, strijkbare brij met een aanmaakvloeistof bestaande uit 1 deel COMPAKTUNA® HYDRO en twee delen water (±18% aanmaakvloeistof). De aanhechtingslaag met een kwast op de ondergrond aanbrengen in een dikte van 1 à 2 mm. Men laat de aanhechtingslaag aantrekken (maar niet uitharden) alvorens verder te werken. Met 1 liter COMPAKTUNA® HYDRO kan gemiddeld 7 m² aanhechtingslaag geplaatst worden.
5. De afwerkingslaag met plastische COMPAKTUNA® HYDRO-mortel aanbrengen op de nog vochtige aanhechtingslaag.
6. Voor voegwerken wordt de voegmortel aangemaakt met een oplossing bestaande uit 1 deel COMPAKTUNA® HYDRO en 3 delen water voor een aardvochtige mortel, en met een oplossing bestaande uit 1 deel COMPAKTUNA® HYDRO en 6 delen water voor een vloeibare mortel.

MENGVERHOUDING COMPAKTUNA® HYDRO VOLGENS DE LAAGDIKTE

Laagdikte	Mengverhouding	Opp. met 1 L COMPAKTUNA® HYDRO
2 à 5 mm	1 op 3*	4 m² op 4 mm dikte
5 mm à 1 cm	1 op 4	2,3 m² op 10 mm dikte
> 1 cm	1 op 5	1 m² op 2,5 cm dikte

De aanmaakvloeistof bestaat uit een oplossing van 1 deel COMPAKTUNA® HYDRO en 3 delen water.

OPMERKINGEN

- Alle opgegeven verbruiken zijn richtwaarden te goeder trouw weergegeven, afhankelijk van het type cement, type zand, de ondergrond, en de algemene werkomstandigheden.
- Intensief schudden voor gebruik.
- Vorstvrij bewaren.