COMPAKTUNA®


SEAL-ALL® XT CRYSTAL CLEAR

Mastic d’étanchéité élastique cristallin









CARACTÉRISTIQUES

L’adhésif hybride cristallin prêt à l’emploi est utilisé lorsque le collage doit être aussi invisible que possible après durcissement. Convient aux applications intérieures et extérieures, telles que le collage de pierres naturelles, de céramiques, de miroirs, le montage de matériaux en bois, de métaux et de plastiques.

- Adhère également aux surfaces humides.
- Bonne tenue
- Peut être peint
- Adhésion durablement flexible
- Durcissement sans rétraction
- Sans silicone et isocyanate


Caractéristiques techniques	Valeurs
Formation de peau à +23 °C et 50% d’humidité relative	40 min
Durcissement à +23 °C et 50% H.R.	3 mm / 24h
Dureté DIN 53505	30 Shore A
Résistance à la traction	2,0 MPa
Allongement à la rupture DIN 53504	450%
Allongement à 100 % DIN 53504	0,6 MPa
Poids spécifique	1,0 g/ml


Durcissement	Consommation	Emballage
3 mm par 24 heures	Épaisseur de l’adhésif de 2 à 4 mm	12 cartons de 310 ml par carton
Couleur	**Temps d’utilisation**	**Température d’utilisation**
Transparent vitreux	Formation d’une peau après ±40 minutes	+5 °C à +40 °C

SEAL-ALL® XT CRYSTAL CLEAR

APPLICATIONS


- Pour le collage et l'étanchéité des métaux, des matières plastiques, des carrelages, du béton (durci), du verre et du bois.
- Pour les carreleurs, les menuisiers, les installateurs sanitaires, les couvreurs et les installateurs.
- Collage de miroirs.
- Collage et scellement de bois huileux comme le teck.
- Collage du zinc, de l'aluminium et du plomb. En cas de contact avec des colles non ferreuses, une décoloration n'est toutefois pas exclue. Non recommandé pour le collage du cuivre exposé aux UV ou aux variations de température.
- Collage sur polystyrène et PVC.
- Egalement pour les applications difficiles telles que le collage de métal thermolaqué, de polycarbonate, de caoutchouc epdm et de toiture.
- En cas de doute sur la compatibilité du matériau à coller avec le mastic adhésif, veuillez effectuer un test préalable. Ne convient pas au collage du polypropylène.
- Convient également aux applications qui sont peintes par la suite (après durcissement).





MODE D'EMPLOI

- Couper le tube au niveau du raccord et assembler la buse.
- Découper l'ouverture souhaitée au niveau de la buse.
- Utiliser un pistolet à silicone standard ou un pistolet pneumatique. Éviter d'emprisonner de l'air dans le joint de colle.
- Appliquer sur un support propre et exempt de graisse. Pour le nettoyage des substrats non poreux, nous recommandons SEAL-ALL® CLEANER.
- Lors du collage de miroirs (conforme à la norme EN 1036), appliquer au moins 3 bandes de collage verticalement. Celles-ci ne doivent pas dépasser 20 cm de long. L'épaisseur minimale de l'adhésif est de 2 mm. Assurer une ventilation suffisante entre les cordons de colle pour un durcissement complet.
- Pour le collage de matériaux poreux, il est recommandé d'utiliser le SEAL-ALL® PRIMER.





EMBALLAGE

1 cartouche contient 310 ml.

12 cartouches de 310 ml par carton.

CONSERVATION

Maximum 12 mois dans un emballage non ouvert dans des conditions climatiques normales. Stocker dans un endroit sec et à l'abri du gel.

20240325

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit refl ète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fi che technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texteest contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014. **COMPAKTUNA srl est EN ISO 9001 certifié.**

COMPAKTUNA®
Quality & Innovation

A MEMBER OF HOLCIM GROUP

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III
Industriepark Zwijnaarde 6
9052 Gent - Belgium
T +32 9 221 11 16
VAT BE0400.166.768 - R.P.R. Gent
info@compaktuna.be
www.compaktuna.be