COMPAKTUNA®

SEAL-ALL® PRIMER

Primer voor silicone- en lijmkitten op poreuze ondergronden














EIGENSCHAPPEN

SEAL-ALL® PRIMER is een hoogwaardige, gebruiksklare, zeer sneldrogende, transparante hechtprimer. Specifiek als hechtingspromotor voor MS-polymeer®-, siliconen- en PU-kitten op poreuze ondergronden.

- Gebruiksklare, sneldrogende, transparante primer, makkelijk met borstel of rol toe te passen.
- Vormt een zeer duurzaam niet poreus membraan tegen vocht- en waterbelasting.
- Stopt de zuigende werking vanuit de ondergrond en zorgt voor een uitstekende hechting.
- Zet slecht verwijderbare stofdeeltjes op hechtvlakken vast.

TOEPASSINGEN

- Specifiek als duurzame hechtingspromotor voor poreuze ondergronden, zoals metsel- en stucwerk, cellen-, gasbeton- en gipsblokken, natuur- en kalkzandsteen en onbehandeld hout.
- Voorstrijkmiddel om ondergronden duurzaam te beschermen tegen vocht- en waterbelasting, zodat een sterke verbinding/hechting permanent gewaarborgd blijft.
- Helpt om poreuze ondergronden geheel af te sluiten, voorkomt een zuigende werking vanuit de ondergrond.
- Geschikt voor alle siliconen-, hybride-, MS-polymeer®- en polyurethaan kitten en lijmen.

Technische parameters	Meetwaarden
Basis	Organische solventen
Droge stofgehalte	30%
Dichtheid	1,02 g/ml
Droogtijd	60 minuten, 23 °C/55% RV
Viscositeit	75-100 mPas

Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
Onverdund	100-250 ml/m²	250 ml/bidon
Kleur	**Verwerkingstijd**	**Gebruikstemperatuur**
Transparant		+5 °C tot +35 °C

SEAL-ALL® PRIMER

GEBRUIKSAANWIJZING



- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen min. +5 °C en max. +35 °C.
- Voor gebruik SEAL-ALL® PRIMER goed mengen, totdat de massa voldoende homogeen is.
- Ondergronden/hechtvlakken eerst geheel vrijmaken van loszittende bestandsdelen met een geschikte borstel, voordat SEAL-ALL® PRIMER wordt aangebracht.
- Ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, verdraagzaam, vet- en stofvrij zijn.
- Omgevende voegranden evt. afplakken.
- Vette en/of verontreinigde ondergronden eerst grondig ontvetten/reinigen met SEAL-ALL® CLEANER, voordat SEAL-ALL® PRIMER wordt aangebracht.
- SEAL-ALL® PRIMER gelijkmatig en niet te dik aanbrengen met een solventvaste borstel en/of roller
- Bus na gebruik sluiten, i.v.m. de snelle verharding van SEAL-ALL® PRIMER.

OPMERKINGEN

- SEAL-ALL® PRIMER is ongeschikt voor constante waterbelasting en in combinatie met PE, PC, PMMA, PP, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden.
- Aangrenzende voegranden zorgvuldig afplakken, als bescherming tegen gemorste/overtollig aangebrachte primer.
- Verwerken onder voldoende luchtvochtigheid en juiste temperatuur- en ondergrondcondities.
- Test vooraf altijd de hechtings- en compatibiliteit op de te behandelen ondergrond.

BEWARINGSTIJD

In ongeopende originele verpakking, koel, droog en rechtop opslaan, tussen +5 °C en +25 °C. Maximaal 12 maanden houdbaar na productiedatum.

20240610

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014. **COMPAKTUNA bv is EN ISO 9001 gecertificeerd.**

COMPAKTUNA®
Quality & Innovation

A MEMBER OF HOLCIM GROUP

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III
Industriepark Zwijnaarde 6
9052 Gent - Belgium
T +32 9 221 11 16
VAT BE0400.166.768 - R.P.R. Gent
info@compaktuna.be
www.compaktuna.be