

CE 24	
COMPAKTUNA® bv/srl INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6 9052 GENT – BELGIUM 0965	
171/CPR/240508 EN 998-2:2016 MIX M15 ECO Dry masonry mortar for normal use/performance mortar/internal and external use TYPE G	
Compressive strength Water absorption	Class: M15 kg/m ² min ^{0,5} : 0,5



EIGENSCHAPPEN



+30 °C

+5 °C

Gebruiksklare droge metselmortel samengesteld uit gereinigd en gezeefd zand, cement, toeslagstoffen van uitzonderlijke kwaliteit.

Naast een zeer plastische verwerkbaarheid en hoge weerstand bezit MIX M15 ECO het voordeel dat na het mengen met water, de mortel homogeen blijft (er komt geen water op de mortel).

Gezien zijn hoge druksterkte is MIX M15 ECO geschikt voor dragend metselwerk.

De CO₂-reductie wordt bereikt voor producten die voor eenzelfde toepassing, dezelfde prestaties leveren in vergelijking met bestaande en gecommmercialiseerde producten. Het ECO-label weerspiegelt een aantoonbaar aanzienlijke inspanning van COMPAKTUNA om de CO₂-voetafdruk van nieuwe producten te verminderen.

Technische parameters	Categorie en waarden conform NBN EN 998-2
Druksterkte (na 28 dagen)	≥ 15 N/mm ² => M15
Waterabsorptie	0,5 kg/m ² .min ^{0,5}
Volumieke massa mortelspecie	ca. 2000 kg/m ³
Volumieke massa verharde mortel	ca. 1850 kg/m ³
Thermische geleidbaarheid (λ)	0,82 W/m.K (TV, P = 50%)

Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
±2,6 L water per zak van 20 kg (±13%)	Afhankelijk van steenbreedte en voegdikte	20 kg PE
Kleur	Verwerkingstijd	Gebruikstemperatuur
Grijs	±3 uur	+5 °C tot +30 °C

MIX M15 ECO

GEBRUIKSAANWIJZING

MIX M15 ECO wordt aangemaakt met ongeveer $\pm 13\%$ water d.w.z. ongeveer $\pm 2,6$ L water op 20 kg product. Uitdrogend metselwerk beschermen tegen vorst, neerslag, felle wind en directe zon. De werken moeten beschut blijven tegen koude, slagregen en wind.

VERPAKKING

MIX M15 ECO is leverbaar in grijze kleur in polyethyleen zakken van 20 kg. De houdbaarheid is 12 maanden in de originele, gesloten verpakking en droog bewaard.

