COMPAKTUNA®

# GLASMIX M30

## Mortier de maçonnerie pour briques de verre

CE
11

COMPAKTUNA® bv/srl
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
9052 GENT – BELGIUM
0965

015/CPR/180323

EN 998-2:2016

GLASMIX M30

Dry masonry mortar for normal use/performance mortar/internal and external use

TYPE G

| | |
|---|---|
| Compressive strength | Class: M30 |
| Water absorption | kg/m²min$^{0,5}$: 0,1 |




CONFORM M 30 NBN EN 998-2


## CARACTÉRISTIQUES












GLASMIX M30 est un mortier sec, prêt à l'emploi, composé de sable nettoyé et tamisé, de ciment et d'adjuvants de qualité exceptionnelle. GLASMIX M30 s'utilise pour la pose et pour le rejointoiement de briques de verre et de claustras.

Caractéristiques:

- Une adhérence excellente
- Très bonne étanchéité à l'eau
- GLASMIX M30 peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- En plus d'une maniabilité très plastique et une résistance élevée, le GLASMIX M30 possède l'avantage qu'après malaxage avec de l'eau, le mortier reste homogène (il n'y a pas d'eau sur le mortier).

| Caractéristiques techniques | Catégorie et valeurs conforme NBN EN 998-2 |
|---|---|
| Résistance à la compression (après 28 jours) | ≥ 30 N/mm² => M30 |
| Résistance à la flexion (après 28 jours) | ≥ 7 N/mm² |
| La résistance au cisaillement initiale | 0,15 N/mm² |
| Absorption d'eau | 0,07 kg/m² .min0,5 |
| Masse volumique du mortier | ca. 2000 kg/m³ |
| Masse volumique du mortier durci | ca. 1950 kg/m³ |
| Conductivité thermique (λ) | 0,83 W/m.K |
| Durabilité (gel - dégel) | NPD |

| Rapport de mélange | Consommation | Emballage |
|---|---|---|
| Maçonnerie: 3,5 L à 4,25 L d'eau par sac (14 à 17%)<br>Rejointoiement: 2 L à 3 L d'eau par sac (8 à 12%) | ±25 kg/m² | 25 kg |
| **Couleur** | **Temps d'utilisation** | **Température d'application** |
| Gris et blanc | ±2 heures | +5 °C jusqu'à +30 °C |

# GLASMIX M30

## MODE D'EMPLOI

Appliquer uniquement sur une surface de pose propre, saine, sans dépôt de poussière ou d'huile. Pour maçonner, préparer le GLASMIX M30 avec 14% à 17% d'eau, soit 3,5 L à 4,25 L d'eau pour 25 kg de mortier (sac), en fonction de la consistance désirée. Pour rejointoyer, préparer le GLASMIX M30 avec 8% à 12% d'eau, soit 2 L à 3 L d'eau pour 25 kg de mortier (sac), en fonction de la consistance désirée.



## REMARQUES

- Dans la maçonnerie de briques en verre, il faut toujours prévoir des joints de dilatation nécessaires avec les parties avoisinantes de la construction.
- Ne pas maçonner des briques de verre pour construire un mur portant.
- Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à +5 °C et ne pas appliquer sur une surface de pose dont la température est inférieure à +5 °C ou supérieure à +30 °C.
- Quand le mortier sèche, le protéger contre le gel, les précipitations, le vent violent et le soleil direct.
- Les ouvrages doivent rester protégés contre le froid, la pluie battante et le vent.



## EMBALLAGE

GLASMIX M30 est disponible en gris et en blanc, en sacs de 25 kg. Chaque sac de 25 kg contient un sac en polyéthylène. Conservation: dans l'emballage d'origine fermé et dans un endroit sec: 12 mois.





Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit refl ète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fi che technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texteest contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014. **COMPAKTUNA srl est EN ISO 9001 certifié.**

COMPAKTUNA®
Quality & Innovation

A MEMBER OF HOLCIM GROUP

**COMPAKTUNA bv/srl**
**Industriepark III**
**Industriepark Zwijnaarde 6**
**9052 Gent - Belgium**
**T +32 9 221 11 16**
**VAT BE0400.166.768 - R.P.R. Gent**
**info@compaktuna.be**
**www.compaktuna.be**

20240805