COMPAKTUNA®

GLASMIX M30

Metselmortel voor glazen bouwstenen

CE
11

COMPAKTUNA® bv/srl
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
9052 GENT – BELGIUM
0965

015/CPR/180323

EN 998-2:2016

GLASMIX M30

Dry masonry mortar for normal use/performance mortar/internal and external use

TYPE G

Compressive strength	Class: M30
Water absorption	kg/m²min^{0,5}: 0,1






EIGENSCHAPPEN











GLASMIX M30 is een gebruiksklare, droge mortel, samengesteld uit gereinigd en gezeefd zand, cement en toeslagstoffen van uitzonderlijke kwaliteit. GLASMIX M30 wordt gebruikt voor het plaatsen en voegen van glazen bouwstenen en claustra's.

Kenmerken:

- Zeer goede aanhechting
- Hoge waterwerendheid
- GLASMIX M30 kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.
- Naast een zeer plastische verwerkbaarheid en zeer hoge weerstand bezit GLASMIX M30 de eigenschap dat na het mengen met water de mortel homogeen blijft (er komt geen water op de mortel).

Technische parameters	Categorie en waarden conform NBN EN 998-2
Druksterkte (na 28 dagen)	≥ 30 N/mm² => M30
Buigweerstand (na 28 dagen)	≥ 7 N/mm²
Aanvangschuifsterkte	0,15 N/mm²
Waterabsorptie	0,07 kg/m² .min0,5
Volumieke massa mortelspecie	ca. 2000 kg/m³
Volumieke massa verharde mortel	ca. 1950 kg/m³
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ)	0,83 W/m.K
Duurzaamheid (vorst-dooi cycli)	NPD

Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
Metselwerk: 3,5 L à 4,25 L per zak (14 à 17% water) Voegwerk: 2 L à 3 L per zak (8 à 12% water)	±25 kg/m²	25 kg
Kleur	**Verwerkingstijd**	**Gebruikstemperatuur**
Grijs en wit	±2 uur	+5 °C tot +30 °C

GLASMIX M30

GEBRUIKSAANWIJZING

Er wordt steeds gewerkt op een zuivere, gezonde, stof- en olievrije ondergrond. Voor metselwerk wordt GLASMIX M30 aangemaakt met 14% à 17% water, d.w.z. 3,5 L à 4,25 L water per 25 kg product (zak), afhankelijk van de gewenste consistentie. Voor voegwerk wordt GLASMIX M30 aangemaakt met 8% à 12% water, d.w.z. 2 L à 3 L water per 25 kg product (zak), afhankelijk van de gewenste consistentie.

OPMERKINGEN

- Bij het metselwerk van glazen bouwstenen moet men steeds met alle aanpalende bouwdelen de nodige dilatatievoegen voorzien.
- Het metselwerk van glazen bouwstenen niet gebruiken voor een dragende muur.
- Niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5 °C en niet toepassen op een ondergrond waarvan de temperatuur lager is dan +5 °C of hoger is dan +30 °C.
- Uitdrogend metselwerk beschermen tegen vorst, neerslag, felle wind en directe zon.
- De werken moeten beschut blijven tegen koude, slagregen en wind.

VERPAKKING

Zakken van 25 kg. Iedere zak van 25 kg bevat een polyethyleen zak, dewelke een zeer lange bewaring garandeert. De houdbaarheid is 12 maanden in de originele, gesloten verpakking en droog bewaard.









20240805

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014. **COMPAKTUNA bv is EN ISO 9001 gecertificeerd.**

COMPAKTUNA®
Quality & Innovation

A MEMBER OF HOLCIM GROUP

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III
Industriepark Zwijnaarde 6
9052 Gent - Belgium
T +32 9 221 11 16
VAT BE0400.166.768 - R.P.R. Gent
info@compaktuna.be
www.compaktuna.be