COMPAKTUNA®

# POLYCOLORIT®

## Peinture étanche




### CARACTÉRISTIQUES

Le POLYCOLORIT® est appliqué comme badigeonnage coloré, imperméable et résistant aux intempéries, pour des villas, des habitations, des bâtiments industriels, des garages, des magasins, etc.... Le POLYCOLORIT® possède une application aisée et permet un finissage impeccable. La condition primordiale d'obtenir un bon résultat est une surface libre de poussière, de graisse, d'huile, de particules, etc. ...

| Rapport de mélange | Consommation | Emballage |
|---|---|---|
| Couche de fond: diluer avec ±33% d'eau<br>Couche(s) de finition: non diluée | Couche de fond: ±0,10 L/m²<br>Couche de recouvrement: ±0,15 L/m² | 4 L |
| **Couleur** | **Temps d'utilisation** | **Température d'application** |
| Blanc | 2 à 5 heures | +10 °C jusqu'à +30 °C |

# POLYCOLORIT®

## MODE D'EMPLOI

On appliquera toujours une couche de fond avec la composition suivante :

- 2 parties en volume de POLYCOLORIT®
- 1 partie en volume d'eau

On laissera sécher. Ensuite on appliquera deux couches de recouvrement avec le POLYCOLORIT® pur.

En présence d'humidité, il faut d'abord remédier aux infiltrations d'eau. En cas de murs humides ou quand on a des efflorescences de sel (à enlever) nous conseillons comme première couche de recouvrement la composition suivante:

- 1 partie en volume d'eau à mélanger au préalable avec 1 partie en volume de ciment blanc à ce mélange on ajoutera 2 1/2 parties en volume de POLYCOLORIT®.

La deuxième couche de recouvrement sera appliquée avec le POLYCOLORIT® pur. Pour des supports moins bons (des joints ou des cimentages moins stables) nous proposons une composition avec notre produit COMPAKTUNA®.

Le POLYCOLORIT® peut être appliqué également comme enduit coloré, résistant à l'usure et anti-poussière sur du béton, des chapes, etc... qui seront utilisés principalement pour le trafic à pied. Pour cette application nous conseillons une couche de fond, deux couches de couvrement avec du ciment, et une couche de finissage avec le POLYCOLORIT® pur.

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit refl ète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fi che technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texteest contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014. **COMPAKTUNA srl est EN ISO 9001 certifié.**

COMPAKTUNA®
Quality & Innovation

A MEMBER OF HOLCIM GROUP

**COMPAKTUNA bv/srl**
**Industriepark III**
**Industriepark Zwijnaarde 6**
**9052 Gent - Belgium**
**T +32 9 221 11 16**
**VAT BE0400.166.768 - R.P.R. Gent**
**info@compaktuna.be**
**www.compaktuna.be**

20240806