

 1119	
COMPAKTUNA® bv/srl INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6 9052 GENT – BELGIUM 17	
715/CPR/240610 EN 15651-1 Type F-EXT-INT-CC-25LM	
Fire behaviour	Class E
Release of hazardous chemicals to health and/or the environment	Evaluated
Water- and airtightness	
a) Stability under load	≤ 3 mm
b) Volume loss	≤ 10 %
c) Elastic recovery	≥ 60%
f) Tensile properties at pre-tensioning in a cold climate (-30 °C)	NF
g) Tensile properties at pre-tensioning at variable temperatures	NF
h) Tensile properties at pre-tensioning after water immersion	NF
Durability	NF
Microbiological growth	4
Tear resistance	NF



+40 °C

+5 °C

CARACTÉRISTIQUES

SEAL-ALL® FACADE est un joint d'étanchéité et de dilatation prêt à l'emploi qui peut être utilisé pour toutes sortes d'applications dans le bâtiment et la construction. Particulièrement adapté à l'étanchéité des joints de raccord dans toutes sortes d'applications de construction, comme les éléments en béton, l'acier et l'acier inoxydable, l'aluminium revêtu et anodisé, le PVC, le bois et le verre. Recommandé pour l'étanchéité des joints de façades, sols, balcons et terrasses, parkings, tunnels et travaux routiers.

Avantages :

- Elasticité permanente
- Bonne absorption des vibrations acoustiques
- Excellente adhérence, sans primer, sur presque tous les supports, même humides
- Bonne résistance à la décoloration, aux intempéries et au vieillissement
- Non corrosif pour les métaux
- Sans isocyanate, ni solvant, ni silicone
- Peut être repeint avec des systèmes de peinture à base d'eau

Classification selon EN 15651-1 comme F-EXT-INT CC 25 LM.



Caractéristiques techniques	Valeurs
Shore A Dureté – DIN 53505	18 Shore A
Formation de la peau à +23 °C et 50% H.R.	15 à 20 minutes
Non collant à +23 °C et 50% H.R.	30 minutes
Allongement jusqu'à la rupture – DIN 53504	400%
Viscosité	500 m/pa par seconde
Densité	1,30 g/ml
Résistance à la traction – DIN 53504	1 N/mm ²
Résistance à la température	-40 °C à +90 °C
Déformation maximale admissible	25%
Module à 100 % d'allongement - DIN 53504	0,29 N/mm ²

Durcissement	Consommation	Emballage
3-4 mm par 24 heures	Joints de 10 x 10 mm : ±3 mètres courants par cartouche Joints de 5 x 5 mm : ±12 mètres courants par cartouche	12 cartouches de 290 ml par carton 12 saucisses de 600 ml par carton
Couleur	Temps d'utilisation	Température d'application
Gris	Formation de peau après 15 à 20 minutes.	+5 °C à +40 °C

SEAL-ALL® FACADE

APPLICATIONS

SEAL-ALL® FACADE peut être utilisé comme mastic pour étancher les joints verticaux et horizontaux d'une largeur de 10 à 30 mm, en fonction du mouvement prévu du support.

Pour les joints d'une largeur inférieure à 1 cm, nous recommandons une profondeur de joint égale à la largeur du joint. Pour les joints plus larges que 1 cm et jusqu'à 3 cm, nous recommandons une profondeur de joint égale à la moitié de la largeur du joint, avec une profondeur minimale de 1 cm. Pour obtenir une profondeur de joint appropriée, utilisez des profils de dilatation tels que les profils NOMAFILL. Si l'épaisseur du joint est trop faible, une feuille de PE peut être placée sous la base du mastic de joint afin d'éviter un collage sur trois côtés du mastic de joint.

Les travaux sont toujours effectués sur un support stable, rugueux, propre, sain, exempt de poussière et d'huile, exempt de parties non adhérentes et présentant une capacité portante suffisante.

Pour les applications sur des supports poreux, il peut être recommandé d'appliquer une couche de fond avec SEAL-ALL® PRIMER. Pour certaines surfaces lisses, il peut être conseillé de poncer légèrement avant d'appliquer le mortier de jointoiment. Ceci dans tous les cas pour améliorer l'adhérence. Utiliser le SEAL-ALL® CLEANER pour dégraisser le support.



MODE D'EMPLOI

- Coupez la cartouche au niveau du raccord et montez la buse.
- Coupez l'ouverture nécessaire au niveau de la buse.
- Appliquer sur un support propre et exempt de graisse.
- Pour lisser les joints, on peut utiliser LIQUIDE DE LISSAGE N.
- Il est recommandé d'utiliser un pistolet à cartouches de bonne qualité.
- Ne pas appliquer si constamment sous eau.
- Durcit avec l'humidité de l'environnement immédiat.
- Nous recommandons d'effectuer des tests d'adhérence au préalable. Ne convient pas aux plastiques tels que PE, PP, PTFE, PC, PMMA et aux plastiques souples tels que le néoprène et les supports bitumineux. Le produit n'est pas fongicide.
- Avant de repeindre, quelques jours après l'application, poncer et dégraisser légèrement le joint avec SEAL-ALL® CLEANER et peindre immédiatement.

EMBALLAGE

1 cartouche contient 290 ml. 12 cartouches par carton.

CONSERVATION

15 mois après la date de production dans un emballage non ouvert dans des conditions climatiques normales. Stocker dans un endroit sec et à l'abri du gel.