

COMPAKTUNA®

SEAL-ALL® XT 8 FLEX

Encollage flexible et
rejointoiements pour la construction



PROPRIÉTÉS



+40 °C

+5 °C

Colle et mastic (MS POLYMER) prêt à l'emploi pour des applications diverses dans la construction et le bâtiment.

- Très bonne adhérence sur tous les matériaux (sauf le PE et PP) sans primaire
- Coller et rejointoyer avec 1 produit
- Adhérence flexible permanente
- Résiste bien aux UV et aux moisissures
- Durcissement sans retrait
- Colle aussi sur des surfaces humides et sous l'eau
- Durcissement rapide
- Facilement applicable

Caracteristiques techniques	Valeurs
Injectabilité : 5bar / 3mm / 23 °C	140g / min
Formation de peau à +23 °C et 50% d'humidité relative	8 minutes
Toucher à sec à +23 °C et 50% d'humidité relative	25 minutes
Durcissement à +23 °C et 50% d'humidité relative	24u / 3,9 mm 48u / 5,1 mm 72u / 5,9 mm 96u / 6,7 mm
Retrait en volume après durcissement	< 3%
Dureté - DIN 53504	58 shore A
Résistance à la traction	2,61 N/mm ²
Résistance au déchirement - DIN 53507	73 N/cm
Stabilité thermique	-30 °C à 95 °C
Pic de température à l'application 155 °C	max 30 minutes
Allongement à la rupture - DIN 53504	> 350%
Ne contient pas de iso-cyanates	non toxique : sans odeur, résiste à l'eau de mer et au chlore, résiste aux vibrations

Durcissement	Consommation	Emballage
±3 mm/24u	Joints de 10 x 10 mm ± 3 mètres courant par cartouche Joints de 5 x 5 mm ± 12 mètres courant par cartouche	12 cartouches de 290 ml par carton
Couleur	Temps d'utilisation	Températures d'utilisation
Gris, blanc et noir	Formation de peau après ± 8 minutes	+5 °C à +40 °C

SEAL-ALL® XT 8 FLEX

APPLICATIONS

- Pour coller des métaux, plastiques, carreaux, béton, verre et bois.
- Pour le carreleur, le menuisier, le plombier, le toiturier et le monteur.
- Coller des miroirs.
- Coller de NATTE D'ÉTANCHÉITÉ 290, COIN INTÉRIEUR 290, COIN EXTÉRIEUR et BANDE D'ÉTANCHÉITÉ FLEX
- Coller du bois gras, comme du teck.
- Coller du zinc, aluminium et plomb.
- Coller sur du polystyrène et PVC.
- Aussi pour des applications difficiles comme coller sur du métal peint par poudrage, du polycarbonate, du caoutchouc epdm, sur roofing, et pour des applications sous l'eau.
- Convient pour coller et rejointoyer tous types de pierres naturelles sans formation de tâches.
- Convient pour du contact avec des denrées alimentaires.
- Convient également pour des applications qui sont peintes par après (après durcissement).

MODE D'EMPLOI

- Découpez la cartouche à la connexion et montez la carotte d'injection.
- Découpez la carotte pour obtenir l'ouverture voulue.
- Utilisez un pistolet standard ou pistolet pneumatique pour silicone.
- Appliquez sur une surface nettoyée et dégraissée.
- Pour encoller des miroirs, appliquez la colle en traits verticaux.
- Pour lisser des joints, une solution à base d'alcool peut être utilisée.

EMBALLAGE

1 cartouche contient 290 ml.
12 cartouches par carton.

CONSERVATION

Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine non-ouvert dans des conditions atmosphériques normales. Conserver à l'abri du gel et au sec.

