IMPERPLAST®

Hydrofuge pour murs extérieurs et façades
















Caractéristiques

IMPERPLAST® est un produit à base de solvants et sera appliqué sur des parois poreuses et verticales.

IMPERPLAST® est utilisé comme protection, par traitement de la surface des bâtiments, parties de constructions et matériaux. Sans changer la structure l'apparence ou la couleur du support traité, celui-ci devient hydrophobe, auto-rinçant, résistant au gel. IMPERPLAST® protège ainsi contre la pluie battante, la neige, l'infiltration, l'efflorescence, l'effritement et améliore également l'isolation thermique des murs. IMPERPLAST® ne forme pas de film, mais il crée, dans la profondeur du matériel traité, un réseau extrêmement fin de grande durabilité à cause d'une carbonisation spéciale. Cette fine structure hydrophobe possède une QUALITE DE VENTILATION par laquelle la respiration de la construction est conservée.

Rapport de mélange	Consommation	Emballage
Non dilué Immersion: ajouter 300 % de white spirit	Suivant la structure de la surface et la nature du fond: 0,25 L à 1 L/m^2	5 L et 10 L
Couleur	**Durabilité**	**Température d'application**
Transparent	Selon le type de surface et les conditions d'exposition: 4 à 10 ans	Journées chaudes

IMPERPLAST®

Mode d'emploi







Support

La surface à traiter doit être sèche, saine, ferme, libre de poussière et propre. Lézardes ou fissures doivent être réparées au préalable et le mortier ou la matière de remplissage doit être sec. L'application se fera d'avantage par temps sec, si possible, pendant la saison ensoleillée et chaude ou bien sur les bonnes heures du midi. Par temps de pluie ou de brouillard un tel travail est à déconseiller.

Mise en œuvre

IMPERPLAST® est applicable à la brosse, au pistolet, et par immersion. L'émulsion, placée à la brosse ou le pistolet, sera employée pure, non diluée. Les surfaces doivent être imprégnées en une fois, uniformément et ample, jusqu'à saturation. Une seule couche est suffisante. Un deuxième traitement est superflu et à déconseiller.

Immersion

Pour le traitement de tuiles on procède de préférence à l'immersion. Si l'on veut utiliser l'IMPERPLAST® pour l'immersion, cette émulsion sera mélangée alors avec du white-spirit. Donc mélanger 1 L d'IMPERPLAST® avec 3 L de white-spirit. Le temps d'immersion sera de 10 à 15 secondes pour obtenir un résultat efficace.

Temps de séchage

Dépend des intempéries et de la nature du support. En général le traitement devient totalement actif après 12 à 24 heures. La preuve d'un bon résultat se montrera si la surface rejettera l'eau en forme de petites gouttes ou perles d'eau, qui découlent sans pénétrer dans le mur. Une surface lisse se rincera de soi-même et un support rugueux, comme crépi, peut être rafraîchi simplement par jet d'eau.

Durabilité

Selon le type de surface et les conditions météologiques la durée de protection peut varier de 4 à 10 ans.

Conservation

IMPERPLAST® doit être conservé dans son emballage d'origine.

Précautions

- Protéger les yeux et la peau!
- Couvrir les blessures ouvertes !
- IMPERPLAST® contient des solvants et est inflammable.
- Bien agiter l'IMPERPLAST® avant l'usage!.
- IMPERPLAST® peut provoquer des tâches sur le marbre, sur la menuiserie, sur les dormants et seuils et sur les vitres.

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit reflète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. **BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF est EN ISO 9001 certifié. Certificat: BE 04/01432**

COMPAKTUNA®
PTB
Tradition & Quality

P.T.B.-COMPAKTUNA®
Industriepark - Zwijnaarde 6
9052 Gent - België
Tel.: +32 9 221 11 16
Fax.: +32 9 221 85 01
RPR Gent RPM
E-mail: info@compaktuna.be
Website: www.compaktuna.be
Notre numéro vert: 0800/92279