

P.T.B. - COMPAKTUNA®

Industriepark - Zwijnaarde 6
9052 Gent - Belgium

Tel.: +32 9 221 11 16
Fax.: +32 9 221 85 01
E-mail: info@compaktuna.be
0400.166.768, R.P.R. / R.P.M. GENT

WWW.COMPAKTUNA.BE

Vous pouvez nous consulter sur notre numéro vert
(BE) 0800 92 279 / (NL) 0800 022 55 98

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit reflète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014.

COMPAKTUNA®
PTB
Tradition & Quality

RENFORCE ET AMÉLIORE LE PLÂTRE, LE CIMENT ET LE BÉTON

COMPAKTUNA®
EST UNIQUE DE PAR SON ADHÉRENCE



COMPAKTUNA® PRO
EST UNIQUE DE PAR SON ÉTANCHÉITÉ



Faites le meilleur choix !

	COMPAKTUNA®	COMPAKTUNA® PRO
Adhérence	★★★	★★
Étanchéité	★★	★★★★

★★★★ = Excellent ★★★ = Très bon ★★ = Bon

	COMPAKTUNA®	COMPAKTUNA® PRO
Flexibilité	★★	★★
Maniabilité	★★	★★★
Résistance	★★★	★★★

★★★★ = Excellent ★★★ = Très bon ★★ = Bon

Mieux construire avec P.T.B.-COMPAKTUNA®

KWALITEIT · QUALITY · 60 JAAR · 60 YEARS
PREMIUM
BELGIAN QUALITY

COMPAKTUNA®



APPLICATION	
1	**COLLAGE** DE BRIQUES ET DE CARRELAGES

1 part **COMPAKTUNA®** — 3 parts **D'EAU**

Utilisez une dilution de 1 part de COMPAKTUNA® avec 3 parts d'eau comme liquide de mélange pour votre mélange sable/ ciment. (1 part ciment avec 3 parts sable)

APPLICATION	
2	**LA FIXATION** DU SUPPORT

1 part **COMPAKTUNA®** — 4 parts **D'EAU**

Utilisez une dilution de 1 part de COMPAKTUNA® avec 4 parts d'eau pour fixer votre support.

APPLICATION	
3	**ADHÉRER** À UNE SURFACE LISSE TELLE QUE LE BÉTON (SOUDURE DU BÉTON) OU UN PANNEAU D'ISOLATION

1 part **COMPAKTUNA®** — 1 part **D'EAU**

Utilisez une dilution de 1 part de COMPAKTUNA® avec 1 part d'eau comme liquide de mélange pour votre mélange sable/ ciment. (1 part ciment avec 1 part sable)

APPLICATION	
4	**MAÇONNERIE** DE BLOCS D'ASSISE, DE BLOCS DE VERRE, DE BLOCS DE BÉTON

1 part **COMPAKTUNA®** — 3 parts **D'EAU**

Utilisez une dilution de 1 part de COMPAKTUNA® avec 3 parts d'eau comme liquide de départ pour votre mortier à base de ciment. (1 part ciment avec 3 parts sable)





COMPAKTUNA® PRO



APPLICATION	
1	**ÉTANCHÉITÉ** D'UN MORTIER À BASE DE CIMENT, POUR LES TRAVAUX DE CIMENTAGE ET DE RÉPARATION

1 part **COMPAKTUNA® PRO** — 3 parts **D'EAU**

! *La dilution de COMPAKTUNA® PRO dépend de l'épaisseur de votre couche de cimentage. En règle générale, plus la couche de ciment est fine, plus la concentration de COMPAKTUNA® PRO est élevée. (1 part ciment avec 3 parts sable)*

RAPPORT DE MÉLANGE Épaisseur de la couche	COMPAKTUNA® PRO / eau	Ciment / Sable du Rhin
2 jusqu'à 5 mm	1/3	1/2
5 jusqu'à 10 mm	1/4	1/3
> 1 cm	1/5	1/3

APPLICATION	
2	**REJOINTOIEMENT** DE FAÇADES, PIERRE NATURELLE OÙ L'ON TRAVAILLE AVEC UN MORTIER À CONSISTANCE DE TERRE HUMIDE

1 part **COMPAKTUNA® PRO** — 3 parts **D'EAU**

APPLICATION	
3	**IMPERMÉABILISATION** D'UN ENDUIT À BASE DE PLÂTRE

1 part **COMPAKTUNA® PRO** — 6 parts **D'EAU**

! *Dans un béton, l'ajout d'une partie de COMPAKTUNA® PRO pour 8 parties d'eau permettra d'augmenter l'étanchéité.*





Rapports de mélange et consommations COMPAKTUNA® (PRO)

Améliorer et perfectionner tous les mortiers et bétons

APPLICATION	RAPPORT DE MÉLANGE		ÉPAISSEUR	CONSOMMATION
	Ciment/ sable de rhein	COMPAKTUNA® (PRO)/ eau		Surface/ litre COMPAKTUNA® (PRO)
Couche de fond				
pour surfaces poreuses	-	1/4	-	20 m²/litre ou 0,05 litre/m²
Couche d'accrochage/pont d'adhérence/soudure de béton				
sur brique, béton,…	1/1	1/2	ca. 2 mm	7 m²/litre ou 0,07 litre/m²/mm
sur ardoise, béton lisse, plaque d'isolation,.. (2)	1/1	1/1	ca. 2 mm	5 m²/litre ou 0,1 litre/m²/mm
Mortier-colle				
pour faience, céramique et mosaïque	1/2 à 1/3	1/2	2 à 3 mm	5 m²/litre ou 0,08 litre/m²/mm
pour pierre naturelle et plaque d'isolation (1) (2)	1/2 à 1/5	1/1	2 à 3 mm	4 m²/litre ou 0,1 litre/m²/mm
Mortier de placement				
pour faïence, céramique & pierre naturelle (1) (2)	1/3	1/3	10 mm	2 m²/litre ou 0,05 litre/m²/mm
Mortier de jointoiement				
pour façades - à consistence de terre humide	1/3 à 1/4	1/4	12 x 15 mm	140 mètres courants de joint/litre ou 7 ml/mètre courant
pour sols intérieurs - semi-liquide et saupoudrer	1/3 à 1/4	1/6	5 x 10 mm	250 mètres courants de joint/litre ou 4 ml/mètre courant
pour faïence - pâteux	1/3	1/3	3 x 8 mm	625 mètres courants de joint/litre ou 1,6 ml/ mètre courant
pour pierre naturelle et terasses - à consistence de terre humide	1/3	1/3	10 x 10 mm	77 mètres courants de joint/litre ou 13 ml/mètre courant
Chape/cimentage sur sous-sol à base de ciment				
réparation très fine de béton	1/2	1/1	jusqu'à 1 mm	8 m²/litre ou 0,13 litre/m²/mm
réparation fine de béton	1/2	1/2	jusqu'à 2 mm	12 m²/litre/mm ou 0,085 litre/m²/mm
réparation de béton - couche d'usure fine (1)	1/2,5	1/3	jusqu'à 5 mm	16 m²/litre/mm ou 0,064 litre/m²/mm
couche d'usure adhérente (1)	1/3	1/4	jusqu'à 10 mm	2,3 m²/litre/cm ou 0,43 litre/m²/cm
chape adhérente (1)	1/3	1/5	jusqu'à 50 mm	2,5 m²/litre/cm ou 0,4 litre/m²/cm
chape	1/4	1/8	jusqu'à 80 mm	2,7 m²/litre/cm ou 0,27 litre/m²/cm
Cimentage étanche - COMPAKTUNA® PRO				
cimentage extérieur (1)	1/2,5 à 1/3	1/4	10 mm	0,5 litre/m²/cm d'épaisseur
pour caves, puits d'eau, piscines (3)				
Mortier de maçonnerie				
pour adhérence supplémentaire	1/3 à 1/4	1/5	12 x 140 x 1000 mm	14 mètres courants/litre
Mortier de plâtre				
pour adhérence supplémentaire et plus résistant à l'eau	-	1/6	5 mm	2 m²/litre/5 mm ou 1 litre/m²/cm

La consommation est donnée à titre indicatif, en bonne foi, et dépend du type de ciment, type de sable, le sous-sol, et les conditions générales de travail.

(1) avec une couche d'adhérence au préalable

(2) pour pierre naturelle, l'utilisation du ciment blanc est conseillée

(3) voir mode d'application pour caves étanches