

P.T.B. - COMPAKTUNA®

Industriepark - Zwijnaarde 6
9052 Gent - Belgium

Tel.: +32 9 221 11 16
Fax.: +32 9 221 85 01
E-mail: info@compaktuna.be
0400.166.768, R.P.R. / R.P.M. GENT

WWW.COMPAKTUNA.BE

U kan ons raadplegen op ons groen nummer
(BE) 0800 92 279 / (NL) 0800 022 55 98

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze "Technische Dienst". Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.

COMPAKTUNA® PTB Tradition & Quality

VERSTERKT EN VERBETERT GIPS, CEMENT EN BETON

COMPAKTUNA®
IS UNIEK IN ZIJN
HECHTKRACHT



COMPAKTUNA® PRO
IS UNIEK IN ZIJN
WATERDICHTHEID



Maak de beste keuze !

	COMPAKTUNA®	COMPAKTUNA® PRO
Hechtkracht	★★★	★★
Afdichting	★★	★★★★

★★★★ = Uitstekend ★★★ = Zeer goed ★★ = Goed

	COMPAKTUNA®	COMPAKTUNA® PRO
Flexibiliteit	★★	★★
Verwerkbaarheid	★★	★★★
Weerstand	★★★	★★★

★★★★ = Uitstekend ★★★ = Zeer goed ★★ = Goed

Beter bouwen begint bij
P.T.B.-COMPAKTUNA®

PREMIUM BELGIAN QUALITY

KWALITEIT QUALITY 60 JAAR YEARS

COMPAKTUNA®



TOEPASSING 1 — **VERLIJMEN** VAN STENEN EN TEGELS

1 deel **COMPAKTUNA®** + 3 delen **WATER**

Gebruik een verdunning van 1 deel COMPAKTUNA® met 3 delen water als aanmaakvloeistof voor je zand / cement mengsel.
(1 deel cement met 3 delen zand)

TOEPASSING 2 — **FIXEREN** VAN DE ONDERGROND

1 deel **COMPAKTUNA®** + 4 delen **WATER**

Gebruik een verdunning van 1 deel COMPAKTUNA® met 4 delen water om je ondergrond te fixeren.

TOEPASSING 3 — **HECHTEN** OP EEN GLADDE ONDERGROND ZOALS BETON (BETONLASSEN) OF ISOLATIEPLAAT

1 deel **COMPAKTUNA®** + 1 deel **WATER**

Gebruik een verdunning van 1 deel COMPAKTUNA® met 1 deel water als aanmaakvloeistof voor je zand / cement mengsel.
(1 deel cement met 1 deel zand)

TOEPASSING 4 — **METSELEN** VAN KIMBLOKKEN, GLASBLOKKEN, BETONBLOKKEN

1 deel **COMPAKTUNA®** + 3 delen **WATER**

Gebruik een verdunning van 1 deel COMPAKTUNA® met 3 delen water als aanmaakvloeistof voor je cementmortel.
(1 deel cement met 3 delen zand)





COMPAKTUNA® PRO



TOEPASSING 1 — **WATERDICHT MAKEN** VAN EEN CEMENTMORTEL, VOOR PLEISTERWERKEN EN REPARATIEWERKEN

1 deel **COMPAKTUNA® PRO** + 3 delen **WATER**

! *De verdunning van COMPAKTUNA® PRO is afhankelijk van de dikte van je cementeerlaag. Als algemene regel geldt dat hoe dunner de cementeerlaag, hoe sterker geconcentreerd COMPAKTUNA® PRO toegepast wordt.* *(1 deel cement met 3 delen zand)*

MENGVERHOUDING Laagdikte	COMPAKTUNA® PRO / water	Cement / rijnzand
2 tot 5 mm	1/3	1/2
5 tot 10 mm	1/4	1/3
> 1 cm	1/5	1/3

TOEPASSING 2 — **VOEGWERKEN** VAN GEVELS, NATUURSTEEN WAAR MET EEN AARDVOCHTIGE MORTEL GEWERKT WORDT

1 deel **COMPAKTUNA® PRO** + 3 delen **WATER**

TOEPASSING 3 — **WATERVAST MAKEN** VAN EEN GIPSMORTEL

1 deel **COMPAKTUNA® PRO** + 6 delen **WATER**

! *In een beton zal een toevoeging van 1 deel COMPAKTUNA® PRO voor 8 delen water een verhoogde waterdichtheid opleveren.*





Mengverhoudingen & verbruik COMPAKTUNA® (PRO)

Verdedelen en verbeteren van alle mortels en beton

TOEPASSING	MENGVERHOUDING		DIKTE	VERBRUIK
	Cement/ rijnzand	COMPAKTUNA® (PRO)/ water		Oppervlakte/ liter COMPAKTUNA® (PRO)
Grondlaag				
voor poreuze ondergronden	-	1/4	-	20 m²/liter of 0,05 liter/m²
Aanhechtingslaag/hechtbrug/betonlas				
voor op baksteen, beton,…	1/1	1/2	ca. 2 mm	7 m²/liter of 0,07 liter/m²/mm
voor op leisteen, gladde beton, isolatieplaten,.. (2)	1/1	1/1	ca. 2 mm	5 m²/liter of 0,1 liter/m²/mm
Kleefmortel				
voor faïence, keramiek en mozaïek	1/2 tot 1/3	1/2	2 à 3 mm	5 m²/liter of 0,08 liter/m²/mm
voor natuursteen en isolatieplaten (1) (2)	1/2 tot 1/5	1/1	2 à 3 mm	4 m²/liter of 0,13 liter/m²/mm
Plaatsingsmortel				
voor faïence, keramiek en natuursteen (1) (2)	1/3	1/3	10 mm	2 m²/liter of 0,05 liter/m²/mm
Voegmortel				
voor gevels - aardvochtig	1/3 à 1/4	1/4	12 x 15 mm	140 lopende m voeg/liter of 7 ml/lopende meter
voor binnenvloeren - plastisch en afpoederen	1/3 à 1/4	1/6	5 x 10 mm	250 lopende m voeg/liter of 4 ml/lopende meter
voor faïence - pasteus	1/3	1/3	3 x 8 mm	625 lopende m voeg/liter of 1,6 ml/lopende meter
voor natuursteen en terassen - aardvochtig	1/3	1/3	10 x 10 mm	77 lopende m voeg/liter of 13 ml/ lopende meter
Chape/cementering op cementondergrond				
zeer dunne betonreparatie	1/2	1/1	tot 1 mm	8 m²/liter of 0,13 liter/m²/mm
dunne betonreparatie	1/2	1/2	tot 2 mm	12 m²/liter/mm of 0,085 liter/m²/mm
betonreparatie - dunne slijtlaag (1)	1/2,5	1/3	tot 5 mm	16 m²/liter/mm of 0,064 liter/m²/mm
hechtende slijtlaag (1)	1/3	1/4	tot 10 mm	2,3 m²/liter/cm of 0,43 liter/m²/cm
hechtende dekvloer (1)	1/3	1/5	tot 50 mm	2,5 m²/liter/cm of 0,4 liter/m²/cm
cementdekvloer (chape)	1/4	1/8	tot 80 mm	2,7 m²/liter/cm of 0,27 liter/m²/cm
Waterdichte cementering - COMPAKTUNA® PRO				
algemene buitencementering (1)	1/2,5 tot 1/3	1/4	10 mm	0,5 liter/m²/cm dikte
voor kelders, waterputjes, zwembaden (3)				
Metselmortel				
voor extra kleefkracht	1/3 tot 1/4	1/5	12 x 140 x 1000 mm	14 lopende meter/liter
Gipsmortel				
voor extra kleefkracht en meer watervast	-	1/6	5 mm	2 m²/liter/5 mm of 1 liter/m²/cm

Bovenstaande verbruiken zijn richtwaarden ter goeder trouw weergegeven, afhankelijk van het type cement, type zand, de ondergrond en de algemene werkomstandigheden.

(1) met vooraf een aanhechtingslaag

(2) bij gebruik van natuursteen is witte cement aanbevolen

(3) zie gebruiksaanwijzing voor waterdichte kelders