



WAT BETEKEN C2 TE S2?

EN 12004-1

De norm EN 12004-1 beschrijft de tegellijmen en hun classificatie en is van toepassing op tegellijmen voor keramische tegels op basis van cement 'C', dispersielijmen 'D' en reactieharslijmen 'R'. Het cijfer 1 geeft weer dat het om een gewone tegellijm gaat, het cijfer 2 is voor een tegellijm met verbeterde hechting. Bijkomende eigenschappen zijn tixotropie 'T', verlengde open tijd 'E', snelle verharding 'F' en flexibiliteit 'S'.

*Klassering volgens het type tegellijm:

C: poederlijmen op basis van cement

D: pastalijmen op basis van een dispersie

R: lijmen op basis van een reactief hars

*Klassering volgens de prestaties en de verwerkingskarakteristieken:

1: lijm met normale aanhechting

2: verbeterde lijm met grotere aanhechting

F: snel bindende lijm - beloopbaar na 6 uur

T: lijm met een verbeterde weerstand tegen verticale afglijding

E: lijm met verlengde open tijd - 30 minuten in plaats van 20 minuten

G: vloeilijm

S1: vervormbare lijm

S2: hoog vervormbare lijm

M.a.w. C2 TE S2 bij FLEXcement® PREMIUM wil zeggen dat dit een cementshoudende flexibele tegellijm is met grote aanhechting, hoog standvermogen en verlengde open tijd. Deze hoogwaardige licht verwerkbare lijm met zeer grote flexibiliteit is dan ook uitermate geschikt voor het plaatsen van grootformaattegels.

