

GUIDE DES ENDUITS



PUTZUNA® BA-W



PUTZUNA® HY



PUTZUNA® PL

APPLICATIONS POSSIBLES

murs intérieurs - blocs de construction et briques solides	***	-	***
murs intérieurs zones humides	*** (1)	-	***
douche à l'italienne	*** (1)	**	***
murs extérieurs non couverts	**	-	***
des parois extérieures couvertes avec une couche imperméable	*** (7)	-	** (7)
socle en dessous et au-dessus du niveau du sol	-	** (6)	*** (6)
piscine et étang plus profond que 60 cm	-	***	-
étang de moins de 60 cm de profondeur	-	***	**
cave	-	***	-
réservoir d'eau	-	***	-
égout & décharge (3)	-	***	-

PARAMÈTRES TECHNIQUES

consommation	1,5 kg/mm/m ²	1,9 kg/mm/m ²	1,7 kg/mm/m ²
temps d'utilisation	1 h 30	1 h 30	2 h 00
à travailler avec une pompe en continu	√	X	√
épaisseur maximale par couche	15 mm	15 mm	15 mm
épaisseur de couche totale maximale	30 mm	30 mm (4)	30 mm (5)
quantité d'eau en %	18 à 19,5 %	11 à 13 %	18 à 21 %
couche d'adhérence	recommandé (2)	obligatoire (2)	obligatoire (2)
température d'application	+5°C / +30°C	+5°C / +30°C	+5°C / +30°C
résistance à la compression	CS IV > 6 MPa	CS IV ± 45 MPa	CS IV ± 12 MPa

(1) Enduit à protéger avec MEMBRANE LIQ ou avec DOUCHE KIT LIQ.

(2) Une couche d'adhérence de l'enduit même gâché avec une dilution de 1 partie COMPACTUNA® (PRO) pour 2 parties d'eau.

(3) Pour les applications industrielles, veuillez nous contacter.

(4) Sur des supports avec l'humidité ascensionnelle, nous recommandons une épaisseur minimale de 15 mm.

(5) 10 mm est l'épaisseur minimale pour un enduit imperméable à l'eau sur les murs - pour les sols, nous recommandons une épaisseur minimale de 20 mm.

(6) Un cimentage séchant est à protéger contre le gel, la pluie, des vents violents et le soleil direct. Pendant le durcissement, une protection contre l'assèchement en le recouvrant d'un film de plastique ou humidifier périodiquement avec un fin brouillard d'eau

(7) La finition est imperméable à l'eau mais perméable à la vapeur d'eau.