

# GUIDE DES PRIMERS



**COMPAKTUNA®  
COMPAKTUNA®  
PRO**

**PRIMER PO**

**PRIMER BL**

**PRIMER GR**

| type primer                       | dispersion très concentrée                                                                           | primer de dispersion prêt à l'emploi        | primer de dispersion à grains prêt à l'emploi                       | primer de dispersion à gros grains prêt à l'emploi                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| appliquer en dilution             | 1/4 <sup>(2)</sup>                                                                                   | pas                                         | pas                                                                 | pas                                                                 |
| intérieur/extérieur               | intérieur & extérieur                                                                                | intérieur & extérieur                       | intérieur seulement                                                 | intérieur & extérieur                                               |
| substrats et applications         | réduire la porosité et renforcer le substrat – adhérence sur les substrats difficiles <sup>(1)</sup> | réduire la porosité et renforcer le support | adhérence sur des substrats lisses et non absorbants <sup>(4)</sup> | adhérence sur des substrats lisses et non absorbants <sup>(5)</sup> |
| consommation en l/m² – indicative | 0,05 L/m²                                                                                            | 0,1 L/m²                                    | 0,1 L/m²                                                            | 0,2 L/m²                                                            |
| temps de séchage – indicatif      | 3 heures                                                                                             | 3 heures                                    | 1 heure                                                             | 1 heure                                                             |

## APPLICATION : AMÉLIORATION DE L'ADHÉRENCE SUR

|                                      |     |   |
|--------------------------------------|-----|---|
| chapes en ciment                     |     |   |
| enduits (plâtres)                    |     | - |
| briques de construction rapide       |     | - |
| briques de béton pleines             |     |   |
| plaques de plâtre                    |     | - |
| blocs de béton légers <sup>(3)</sup> |     | - |
| briques en silicate                  |     | - |
| briques de façade                    |     | - |
| panneaux d'isolation                 | (1) |   |
| chape anhydrite <sup>(6)</sup>       |     | - |
| carrelage existant                   | (1) | - |
| béton lisse <sup>(7)</sup>           | (1) | - |
| couches d'égalisation existantes     |     |   |

Application non recommandée -  
Application possible  
Application recommandée

- (1) Pour l'adhérence sur des supports lisses, veuillez utiliser une dilution de 1 part de COMPAKTUNA® (PRO) pour 1 part d'eau comme primaire pour un mélange sec composé de 1 part de ciment et de 1 part de sable.
- (2) Pour l'application d'un apprêt profond avant l'utilisation d'un mortier d'égalisation, il est recommandé de diluer 1 partie de COMPAKTUNA® (PRO) dans 3 parties d'eau.
- (3) Pour l'application sur des briques légères, il peut être conseillé d'appliquer 2 couches de primaire.
- (4) PRIMER BL contient un grain très fin, ce qui permet de le travailler avec un mortier fin tel que la colle à carreaux.
- (5) PRIMER GR contient un grain plus grossier, dans le but de le travailler avec un mortier à structure plus grossière tel que le plâtre.
- (6) Respecter le temps de séchage de la chape et mesurer le taux d'humidité avant l'application.
- (7) Sur un béton lisse, il peut être conseillé d'enlever la couche de cure.