COMPAKTUNA®
Quality & Innovation

PRIMERWIJZER









	COMPAKTUNA® COMPAKTUNA® PRO	PRIMER PO	PRIMER BL	PRIMER GR
type primer	dispersie hoog geconcentreerd	dispersie primer kant en klaar	dispersie primer met korrel kant en klaar	dispersie primer met grove korrel kant en klaar
verdunning toe te passen	1/4 (2)	geen	geen	geen
binnen/buiten	binnen & buiten	binnen & buiten	alleen binnen	binnen & buiten
ondergronden en toepassingen	porositeit ondergrond verminderen en onder-grond verstevigen – aanhechting op moeilijke ondergronden (1)	porositeit ondergrond verminderen en ondergrond verstevigen	aanhechting op gladde niet zuigende ondergronden (4)	aanhechting op gladde niet-zuigende ondergronden (5)
verbruik in L/m² – indicatief	0,05 L/m²	0,1 L/m²	0,1 L/m²	0,2 L/m²
droogtijd – indicatief	3 uur	3 uur	1 uur	1 uur
TOEPASSING: VERBETEREN VAN DE AANHECHTING OP				
cementdekvloeren				
(gips)pleisters			-	-
snelbouwstenen			-	
volle betonstenen				
gipskartonplaten			-	-
lichtgewicht betonstenen (3)			-	-
silicaatstenen			-	-
gevelstenen			-	-
isolatieplaten	(1)			
anhydriet chape (6)			-	-
bestaand tegelwerk	(1)	-		
gladde beton (7)	(1)	-		
bestaande egalisatielagen				

Toepassing niet aanbevolen -
Toepassing mogelijk
Toepassing aanbevolen

(1) Voor aanhechting op gladde ondergronden gelieve verdunning van 1 deel COMPAKTUNA® (PRO) met 1 deel water te gebruiken als aanmaakvloeistof voor een droog mengsel bestaande uit 1 deel cement en 1 deel zand.
(2) Voor de toepassing als diepgrondprimer alvorens een egalisatiemortel te gebruiken, wordt een verdunning 1 deel COMPAKTUNA® (PRO) voor 3 delen water aanbevolen.
(3) Voor de toepassing op lichtgewichtstenen kan het aangewezen zijn om 2 lagen primer aan te brengen.
(4) PRIMER BL bevat een zeer fijne korrel, met de bedoeling om er met een fijne mortel op verder te werken zoals een tegellijm.
(5) PRIMER GR bevat een grovere korrel, met als bedoeling er op verder te werken met een mortel met een grovere structuur zoals een pleister.
(6) Droogtijd chape respecteren en vochtgehalte meten alvorens toe te passen.
(7) Op een gladde beton kan het aangewezen zijn om de curing laag weg te nemen.