COMPAKTUNA®


SEAL-ALL® XT PANEL HIGH STRENGTH

Extreem krachtige elastische lijmkit









EIGENSCHAPPEN

Gebruiksklare hoogwaardige, extreem krachtige lijmkit (MS POLYMEER) voor het afdichten en verlijmen van kritische bouw- en constructietoepassingen zoals gevelpanelen.

- Elastisch verlijmen en afdichten met grote sterkte van vrijwel alle bouwmaterialen.
- Vlekvrij afdichten en verlijmen van poreuze materialen, veroorzaakt geen randzonevervuiling.
- Binnen en buiten toepasbaar.
- Krimpvrij.
- Duurzaam permanent elastisch.
- Hecht uitstekend zonder primer op vrijwel alle, zelfs vochtige ondergronden.
- Extreem hoge treksterkte, mechanische weerstand, eindsterkte.
- Snelle krachtopbouw.
- Schuurbaar na volledige uitharding.
- Overschilderbaar met verf- en laksystemen op dispersiebasis.
- Zonder weekmakers, ftalaat, isocyanaat.
- Oplosmiddel- en siliconenvrij.
- Verdraagzaam in contact met voedingsmiddelen, PVB-folies, gelaagd glas en zilvercoatings spiegels.
- Absorbeert uitstekend akoestische en mechanische trillingen en vibraties.
- Weer-, uv-, water- en verouderingsbestendig


Technische parameters	Meetwaarden
Huidvorming bij +23 °C en 50% relatieve vochtigheid	10 min
Doorhardingssnelheid bij +23 °C en 50% RV	±3 mm/24u
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +110 °C
Hardheid - DIN 53505	60 shore A
Treksterkte - DIN 53504	4,33 N/mm²
Modulus bij 100% rek - DIN 53504	2,72 MPa
% rek bij breuk - DIN 53504	280%

Uitharding	Verbruik	Verpakking
±3 mm/24u	Voegen van 10 x 10 mm: ±3 lopende meter per koker Voegen van 5 x 5 mm: ±12 lopende meter per koker	12 kokers van 290 ml per karton
Kleur	**Verwerkingstijd**	**Gebruikstemperatuur**
Wit	Huidvorming na ±10 min.	+5 °C tot +35 °C

SEAL-ALL® XT PANEL HIGH STRENGTH

TOEPASSINGEN

- Bijzonder geschikt als super sterke montage- en constructielijm bij kritische bouw- en constructietoepassingen.
- Speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van gevelpanelen zoals HPL 'High Pressure Laminate'-platen, gipsvezelplaten en cementplaten.
- Verlijmen van polyester constructie-onderdelen op metalen en aluminium frames.
- Structurele verlijming in vibrerende constructies van gebouwen.
- Herstellijmkit voor beschadigde MS POLYMEER-voegen en lijmverbindingen.



GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond ontdoen van losse bestandsdelen, met behulp van een geschikte borstel.
- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen +5 °C en +35 °C.
- Het wordt aanbevolen SEAL-ALL® XT PANEL HIGH STRENGTH te verspuiten met een professioneel kitpistool.
- Steeds toepassen op draagkrachtige, verdraagzame, zuivere, schone, vet- en stofvrije ondergronden.
- Ondergronden goed ontvetten indien nodig met SEAL-ALL® CLEANER.
- Sterk poreuze ondergronden voorbehandelen met SEAL-ALL® PRIMER, niet-poreuze ondergronden SEAL-ALL® CLEANER
- SEAL-ALL® XT PANEL HIGH STRENGTH is niet geschikt voor constante waterbelasting en is niet toepasbaar in combinatie met PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreenen en bitumineuze ondergronden.
- Zorg tijdens de uitharding voor voldoende luchtvochtigheid.
- Niet mechanisch, thermisch en chemisch belasten, voor volledige uitharding.







VERPAKKING

1 koker bevat 290 ml

12 kokers van 290 ml per doos



BEWARINGSTIJD

15 maanden in de ongeopende verpakking onder normale klimatologische omstandigheden. Droog en vorstvrij bewaren.



20250320

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze "Technische Dienst". Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014. **COMPAKTUNA bv is EN ISO 9001 gecertificeerd.**

COMPAKTUNA®
Quality & Innovation

A MEMBER OF HOLCIM GROUP

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III
Industriepark Zwijnaarde 6
9052 Gent - Belgium
T +32 9 221 11 16
VAT BE0400.166.768 - R.P.R. Gent
info@compaktuna.be
www.compaktuna.be