



Technische fiche

PROTECTION MADE EASY

Primavit

Beschrijving en bestemming van het product

Primavit is een sneldrogende anticorrosie primer voor staalconstructies

Bindmiddel

Gemodificeerd alkydhars

Pigment

Verschillende kleuropigmenten, ijzeroxide, zinkfosfaat, magnesiumsilikaat, calcium-carbonaat.

Kleur

Standaardkleuren: bruinrood en grijs.
Andere kleuren zijn verkrijgbaar vanaf batch hoeveelheid.

Glans

Mat.

Technische gegevens

- **Vaste-stof-gehalte:** 45 ($\pm$ 2) % in volume
- **Viscositeit:** 60. CF4 - 20°C
- **Soortelijk gewicht:** 1.43 ($\pm$ 0.05) g/cm³
- **Verdunner** *Thinner 16*
- **Droogtijden:**

stofdroog	:	5 minuten
kleefvrij	:	15-30 minuten
droog	:	2 uur
overschilderbaar	:	na 24 uur
- **VOC:** < 475 g/L (cat. A/i)
- **Theoretisch rendement:** 10.5 m²/kg - 30 micron

Het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte of de verliezen bij spuitapplicatie.

Oppervlaktevoorbereiding

Om een goede hechting te bekomen moet het oppervlak vrij zijn van roest, vuil, stof, vet en zouten.

Gebruikswijze

Primavit kan overschilderd worden met anti-roestsystemen of afwerkingslagen op basis van alkyd (**Mecavit**, **Carlux (Tematic)**), gestyreneerd alkyd, gestyreneerde en geëtaniseerde oliën, chloorrubber of vinylcopolymeer.

Gebruiksklaar voor conventionele spuit (3-4 atm.) of airless spuit (100-140 atm.)

Applicatievoorwaarden

Primavit kan worden aangebracht bij temperaturen hoger dan 5°C en een maximum luchtvochtigheid van 90%. De temperatuur van de omgeving moet minimum 3°C hoger zijn dan de dauwpunt temperatuur.

Stockagestabiliteit

Minimum 2 jaar in de originele, ongeopende verpakking bij een temperatuur tussen de -20°C en +40°C.

Veiligheidsmaatregelen

Voor uitgebreide gegevens over veiligheidsmaatregelen, persoonlijke bescherming en transportgegevens van dit product verwijzen wij naar de veiligheidsfiche.

De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website: www.libertpaints.com

Disclaimer

De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en tests en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld weer dat toegepast werd in alle mogelijke omstandigheden. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid in hoofde van Libert Paints worden afgeleid.

Wij nodigen onze klanten uit eerst de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken alsook aan de werkomstandigheden en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomend geval tot onze afdeling R&D. Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere.