



Fiche technique

PROTECTION MADE EASY

Surface Conditioner

Description et destination du produit

Surface Conditioner est une imprégnation à base de solvants, incolore et insaponifiable, particulièrement recommandée pour des applications à l'extérieur car elle assure un très bon accrochage du système de peinture sur des supports minéraux tels que brique, béton, ... De plus, **Surface Conditioner** isole les fonds alcalins tels que béton, joints récents, ... Ainsi le liant de la peinture ne sera pas détérioré (saponifié).

Remarque : **Surface Conditioner** ne doit pas être appliqué sur d'anciennes couches de peintures ; ceci pourrait causer un décollement du revêtement. Les anciennes couches de peintures farinantes doivent toujours être traitées au préalable avec *Aquafix*.

Liant

Résines vinyliques copolymérisées.

Teinte

Incolore.

Brillance

Mat.

Renseignements techniques

- **Densité:** 0,88 ($\pm$ 0,02) g/cm³
- **Extrait sec:** 11 ($\pm$ 1) % en volume
- **Temps de séchage:** hors poussière : 30 minutes
recouvrable : 12 - 24 heures
- **COV-valeur:** 750 g/L
- **Rendement théorique:** 10 – 12 m²/L

Le rendement pratique est fortement influencé par la rugosité et la porosité du support, les épaisseurs appliquées et les pertes lors d'application airless.

Prétraitement de surface

Le support doit toujours être propre et sec. Si la surface à traiter présente des fautes telles que fissures qui pourraient occasionner du suintement, il y a lieu de la réparer par des moyens appropriés. Eliminer toutes poussières et salissures par lavage à haute pression. Eliminer toutes traces de moisissures, algues ou mousses et enduire avec **Fungex** jusqu'à saturation (mode d'emploi : voir fiche technique). Ensuite, rincer abondamment et laisser sécher le support avant la mise en peinture.

Mode d'emploi

Surface Conditioner s'applique à la brosse ou au pistolet.

Le produit ne doit pas être dilué.

La quantité de **Surface Conditioner** à appliquer doit se limiter à l'imprégnation du support et ne peut être visible à la surface.

Après une durée de séchage de 12 heures (fonds poreux) à 24 heures (fonds moins poreux), on peut appliquer une finition au latex, peinture synthétique ou acrylique.

Nettoyer le matériel au **Thinner 16**.

Conditions d'application

Appliquer à une température supérieure à 10 °C et une humidité relative inférieure à 85 %.

Stabilité de stockage

Minimum 12 mois dans les emballages originaux et fermés, stockés dans un endroit sec à une température entre -10°C et +40°C.

Mesures de sécurité

Pour tout savoir sur les mesures de sécurité, les protections individuelles et les conseils de transport concernant ce produit, consultez la fiche de sécurité.

La dernière version de nos fiches techniques est disponible sur notre site web: www.libertpaints.be

Limitation de responsabilité

Les informations fournies sur cette fiche technique représentent une description générale de notre produit, basée sur notre expérience et des tests effectués en laboratoires, mais ne sont que des données théoriques. Libert Paints ne donne aucune garantie de fonctionnalité ou de résultat et décline toute responsabilité à cet égard.

Nous recommandons à notre clientèle de vérifier au préalable l'applicabilité du produit et l'état des supports, et en cas de doute, d'effectuer les essais représentatifs nécessaires. Contactez notre laboratoire R&D pour tout renseignement dans ce sens. Attention : il revient à notre clientèle de vérifier si l'actuelle fiche n'a pas été remplacée par une version plus récente.