BELGA PLASTICS
SMART BUILDING SOLUTIONS

BELGAbrickfoil

DESCRIPTION PRODUIT

MEMBRANE PERMÉABLE À LA VAPEUR, RÉSISTANTE À LA PLUIE BATTANTE ET AUTOCOLLANTE SUR TOUTE SA SURFACE, SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES TRAVAUX DE MAÇONNERIE EN FAÇADE

Belgabrickfoil se compose d'une combinaison de PP membrane-fibre renforcée, étanche à la pluie. La face inférieure de la membrane perméable à la vapeur est pourvue d'une couche auto-adhésive (IGT) sur toute sa largeur, ce qui permet une installation facile de la membrane sans nécessiter un collage supplémentaire sur le support (plat!).

CHAMP D'APPLICATION

- Belgabrickfoil a été développé pour être collé à la maçonnerie collée ou en maçonnerie (du côté de la cavité) autour des ouvertures de fenêtres. Cela permet d'éviter la pénétration locale de la pluie à travers la maçonnerie et de maintenir l'isolation autour de la fenêtre au sec à tout moment. La surface à coller doit être propre, sèche et exempte de particules non adhérentes.
- Pour une meilleure adhérence sur la face coupée de l'isolation des murs creux, il faut toujours la prétraiter avec Belgaprimer ALL WEATHER.

1. MUR CAVITÉ EXTÉRIEURE



2. MUR CAVITÉ EXTÉRIEURE + ISOLATION



3. MUR CAVITÉ EXTÉRIEURE + ISOLATION + PARTIE DE LA CAVITÉ INTÉRIEURE



4. RECOUVREMENT TOTAL



- Belgabrickfoil convient également pour le raccordement étanche à l'eau de l'isolation des murs creux dans la zone des supports de pignon en maçonnerie (voir figure 5/6/7).

5.



6.



7.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- étanche à la pluie battante et perméable à la vapeur
- **idéal pour le collage sur des façades collées ou en maçonnerie**
- peinturable et recouvrable
- **excellente adhérence à la pierre, au béton et au métal**
- convient pour la rénovation et la construction neuve
- couche adhésive extrêmement forte (IGT)
- **feuille de protection divisée pour une application facile**
- **collage rapide sur toute la surface**
- également utilisable à basses températures

Gontrode Heirweg 142
B-9090 Melle

T +32 (0)9 210 77 60
F +32 (0)9 210 77 65

info@belgaplastics.be
www.belgaplastics.be

BELGIAN QUALITY BRAND

WE THINK ECO

BELGA PLASTICS
SMART BUILDING SOLUTIONS

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

La surface de fixation doit être sèche, exempte d'huile, de graisse et de poussière. Les particules non adhérentes doivent être enlevées au préalable à l'aide d'une brosse. Dérouler et couper Belgabrickfoil à la longueur de la maçonnerie à sceller, en ajoutant quelques cm supplémentaires. La membrane doit se chevaucher d'au moins 5 à 10 cm aux endroits où plusieurs bandes se rejoignent. Enlevez une à une les bandes de déduction de manière à ce que la membrane puisse être placée sur le support le plus possible sans plis. Pressez toujours fermement pour assurer une bonne adhérence. Si nécessaire, utilisez un rouleau de pressage. Belgabrickfoil peut également être appliqué à basse température. Il convient toutefois de vérifier soigneusement qu'il n'y a pas de film de séparation sur les surfaces à coller, par exemple sous forme d'humidité, de glace ou de givre, car cela empêcherait la colle d'entrer en contact avec le support, ce qui rendrait impossible un bon collage! En cas de support humide, Belgaprimer ALL WEATHER peut être utilisé pour coller!

EMBALLAGE

- en rouleaux d'une longueur de 30 m
- différentes largeurs standard:

Largeur (mm)	Longueur (m)	Rouleaux par boîte	Boîtes par palette	Mètre courant (m) par palette
100	30	3	72	6.480
200	30	1	120	3.600
250	30	1	72	2.160
300	30	1	72	2.160

- les films de protection de la face inférieure de la membrane sont coupés dans le sens longitudinal afin d'en faciliter la pose

NETTOYAGE

Les restes de colle sur la peau peuvent s'enlever avec de l'eau et du savon.

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Les restants de Belgabrickfoil peuvent être évacués avec les déchets domestiques.
Les prescriptions locales doivent être respectées.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition fibres/membrane	combinaison PP-membrane/voile
Colle	colle acrylique - 100% pleine surface
Couleur	anthracite
Poids	± 255 g/m²
Épaisseur	± 0,4 mm
Valeur S_d	≤ 0.75 m
Réaction au feu	classe E
Résistance à la température	-30°C jusqu'à +70°C
Température de mise en oeuvre	-10°C jusqu'à +35°C; à s'assurer de l'absence d'humidité, de glace ou de givre!
Stockage	12 mois, au sec, à température ambiante, dans l'emballage d'origine

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Sur la base des données disponibles et de l'expérience, le produit n'est pas une substance dangereuse au sens de l'ordonnance relative aux substances dangereuses et des directives européennes concernées. Cependant, nous recommandons quand même de prendre en considération la prudence et l'hygiène ordinaires lors de l'utilisation de substances chimiques.

INDICATIONS SPÉCIALES

Veuillez tenir compte des directives de mise en place !

RESPONSABILITÉ

Nos conditions générales de vente et de garantie sont d'application. Vous pouvez les consulter sur le site www.belgaplastics.be. Cette feuille d'information donne seulement un avis, sans acceptation de responsabilité. Les indications de traitements proposées doivent être adaptées aux conditions environnementales réelles. L'utilisateur est dans l'obligation d'examiner lui-même le caractère approprié et la possibilité d'application, afin d'éviter les échecs, pour lesquels nous n'assumons pas la moindre responsabilité. Sous réserve de modifications techniques. Vous trouverez la version la plus récente de cette feuille d'information à www.belgaplastics.be.

Gontrode Heirweg 142
B-9090 Melle

T +32 (0)9 210 77 60
F +32 (0)9 210 77 65

info@belgaplastics.be
www.belgaplastics.be

BELGIAN QUALITY BRAND

WE THINK ECO