WILLCO Couche d'Imprégnation W

Pour solidifier des supports insuffisamment stables et pour prétraiter des supports avec une absorption irrégulière. Facilite l'application de crépis et de peintures à base de la disperion. Diminue le risque de raccords. Ne peut pas être appliqué sur des supports humides.

Description du Produit

Caractéristiques

Une couche d'imprégnation diluable à l'eau. Sans pigments, sans solvants et résistante à l'alcalinité. La Couche d'Imprégnation W WILLCO pénètre très bien dans les supports absorbants et consolide des soutiens sablonneux, crayeux ou farineux.

Densité	Environ 1,01 g/cm³
Teneur en COV	Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/g): 30 g/l Ce produit contient max. < 1 g/l.
Composition selon la directive VdL	Dispersion de polymère, des additifs & de l'eau. Contient comme agents de conservation: benzisothiazolinon et methylisothiazolinon.
Indicateurs de durabilité	Pas d'APEO Sans plastifiants Odeur neutre Faible émission Diluable à l'eau
Couleur	Transparent

Prétraitement du Support

Bien nettoyer le support et éloigner les parties qui ne tiennent pas afin d'obtenir un soutien propre et sec.

Application

La Couche d'Imprégnation W WILLCO est prêt à l'emploi, peut être dilué avec 5 à 10 % de l'eau, dépendant de la force d'absorption du support. Appliquer bien couvrant avec une brosse. Dans des conditions normales, une couche est suffisante. En cas de supports extrêmement poreux ou absorbants, il est à recommander d'appliquer deux couches humide sur humide. Après le séchage, il ne peut pas rester un film brillant !

Pistolage sans air

Ajutage: ø 0,18 – 0,28 mm
Pression: 100 bar
Cohérence: Diluer au maximum avec 5-10 % d'eau.

Consommation

Environ 150 à 300 ml/m² dépendant de la force d'absorption du support.
La consommation est basée sur une consommation moyenne. Pour connaître la consommation exacte, il est nécessaire de placer des échantillons sur le support en question.

Nettoyage des outils
Directement après l'usage avec de l'eau.

Température
Ne pas appliquer en dessous de + 5°C (la température de l'air et du support). Le soutien doit être sans gel. Ne pas appliquer en cas de fort ensoleillement, de vent fort, de brouillard, d'humidité très élevée ou lorsqu'une gelée est attendue.

Temps de séchage
Par 20°C et 65 % d'humidité de l'air, il y a un temps de séchage d'environ 4 – 6 heures. Les produits suivants ne peuvent être appliqués qu'après un séchage complèt de la Couche d'Imprégnation W WILLCO, c'est à dire après 24 heures.

Emballage
Des seaux plastiques de 10 litres.

Autres Informations
Stockage
Bien fermer les seaux et stocker dans un endroit frais et à l'abri du gel. Protéger contre le soleil. Peut se conserver au minimum un an dans son emballage d'origine.

Déchets
Les matériaux durcis peuvent être jetés avec les ordures ménagères. Les matéraux qui n'ont pas encore pris, doivent être mélangés avec du ciment, laissés durcir et jetés avec les ordures ménagères.

Remarques
Cette fiche remplace tous documents précédents. Nous nous réservons le droit d'effectuer des adaptations qui mènent au progrès technique et à l'amélioration des produits. Ces données techniques sont à titre indicatifs, mais ne sont pas contraignantes. Chaque livraison doit être contrôlée avant l'application en ce qui concerne les dimensions etc.